沈阳透平机械股份有限公司
SHENYANG TURBO-MACHINERY CORPORATION

力学性能试验报告

Mechanical Properties Test Report

报告编号:
Report No.

表号：QR-8.2-05 版次：A/3

LXX-2026-232

产品型号或代号 Product Type or Code No.	件号 Part No.	零部件名称 Part Name	材 质 Material
H3540	310.3106.9H3435	叶轮	Fv520B-S1
材质号 Material No.	熔炼炉号 Melting FurnaceNo.	图 号 Drawing No.	热处理炉号 Heat Treatment Furnace No.
22-9637/9638	2138419	～	230114-A18-1
热处理状态 Heat Treatment Condition	委托单位 From	委托日期 Date	实验室环境温度（℃） Environment Temperature
固 调 回	热检组	2026..1.16	23
检测方法 Test Method	☑GB/T 228.1- 2021 ☑GB/T229- 2020 ☑GB/T231.1- 2018 ☐ASTM A370-_____ ☐其他 _____		
检测仪器 Test Equipment	☐RSA250（F295） ☑WDW3100(F35) ☐JB-30B (F34) ☐ZWICK RKP450(F756) ☑THBC-3000DA(F774) ☑其他 JBW-300 F2311		

试验结果 Test results

力学性能 Mechanical properties	屈服强度 Yield Strehgth ☑ $R_{P0.2}$ ☐ R_{eL} ☐YS（0.2%） ☐ LYS ☐其他_____	抗拉强度 Tensile Strength ☑ Rm ☐ S_u	断后伸长率 Percentage Elongation after Fracture ☑ A ☐Elongtion after farcture	断面收缩率 Percentage Reduction of Area ☑ Z ☐Reduction of area	冲击试验温度 Test Temp.	冲击吸收能量 Absorbed Energy of Impact Test ☑KV_2☐KV_8 ☐KU_2☐KU_8 ☐其他_____	硬度 Hardness ☑ HBW ☐ HRC ☐ HV
单位 Unit Symbol	MPa	MPa	%	%	℃	J	平均值 Average
要求值 Standard	686-800	785-980	≥15	≥45	-50	≥300	255-294
试样编号 Sample No	实测值 Actual						
22-9637	726	907	20.0	70	-50	120/124/124	285
22-9638	971	910	12.0	70	-60	140/142/142	587

备注：切
Remarks

编制/日期：刘明 2026.1.16
Prepared by /Date

审 核/日期： 赵大为2026.1.16
Reviewed by/Date