

No:VV0100615-2023



211520110775

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称： 中密度纤维板

受检单位： 茌平县信力达木业有限公司

标称生产者： 茌平县信力达木业有限公司

委托单位： 山东省市场监督管理局

检验类别： 省级常规监督抽查



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

山东省产品质量检验研究院
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

产品名称	中密度纤维板	标称 商标	图形商标	抽样单 编号	0028648
生产日期/批号	2023-01-10/—	规格 型号	2440×1220×12 (mm)	样品 等级	优等品、E ₁ 级
受检单位名称、 地址及联系电话	茌平县信力达木业有限公司 茌平西外环高新技术工业园区/15263529269				
标称生产者、地 址及联系电话	茌平县信力达木业有限公司 茌平西外环高新技术工业园区/15263529269				
任务来源	山东省市场监督管理局				
抽样单位	山东省产品质量检验研究院				
抽样日期	2023-03-29	抽样 数量	检 3 张/备 2 张	抽样 人员	陈宝君, 孙毅
样品到达日期	2023-03-31	库存 数量	2100 张	检查封 样人员	王红
检验日期	2023-04-07~2023-04-26			封样 状态	封条完好
检验依据	GB/T 11718-2021、GB 18580-2017				
判定依据	《山东省中密度纤维板产品质量监督抽查实施细则（2023年版）》				
检验结论	经检验，所检项目符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017标准，依据《山东省中密度纤维板产品质量监督抽查实施细则（2023年版）》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 <div>（盖章） 签发日期：</div>				
备注	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址：山东省济南市经十东路 31000 号。 3、MDF-GP REG。				

批准：

审核：

主检：

山东省产品质量检验研究院
检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	静曲强度 MPa	≥24.0	29.8	合格
2	内胶合强度 MPa	≥0.50	0.88	合格
3	吸水厚度膨胀率 (%)	≤15.0	9.6	合格
4	甲醛释放量 mg/m³	≤0.124	0.069 (96h)	合格
备注	/			

***** 以下空白 *****



声 明

1. 报告未盖章及无主检、审核、批准人签字无效。
2. 报告涂改无效。
3. 除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
4. 如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出。逾期不予受理。



地址：山东省济南市经十东路 31000 号、山东省济南市山大北路 81 号、山东省济南市章丘区世纪大道 16288 号、山东省济南市市中区南辛庄西路 276 号、山东省聊城市茌平区茌东大道 1 号、山东省济南市长清区玉清路 1095 号

邮编：250102、250100、250200、271000、250022、252125、250300

电话：（0531）88118799、88118761、89701857、81613206、（0635）4571607、（0531）87200816

传真：（0531）88118799、88118753、89701857、81613201、（0635）4571607、（0531）87200887

网址：[Http://www.sdqi.com.cn](http://www.sdqi.com.cn)