

Datos de la muestra

Modelo	-
Fecha	2014-05-29 10:25
Boquilla	-
Velocidad motor	-
Velocidad puller	-
Temperatura	-
Refrigeración	-

Notas

Prueba de filamento comercia, Sun Ya Tech 3mm

Procedimiento	Medidas cada 0.5m
---------------	-------------------

Toma de datos

Muestra	Diámetro [mm]
1	2.90
2	2.91
3	2.95
4	2.98
5	2.99
6	2.90
7	3.02
8	2.98
9	2.99
10	2.98

Defectos visuales

Masa total [g]	-
----------------	---

Resultados

Capacidad [kg/h]

#VALUE!

Diámetro medio [mm]	2.960
Máximo [mm]	3.020
Mínimo [mm]	2.900
Delta diámetro [mm]	0.120
Mitad de delta diámetro [mm]	0.060

Tolerancia nominal [mm]	3.000 ±	0.100
Tolerancia sobre valor medio [mm]	2.960 ±	0.060

Diámetro del filamento



