Datos de la muestra

Modelo	Final
Fecha	2014-09-14 18:52
Boquilla	4mm
Velocidad motor	36rpm
Velocidad puller	1663 us
Temperatura	200°
Refrigeración	Si

Notas				
Prueba de 2 zonas de fundido y a				
máxima capacidad (240/240/60).				
Igual que 18:52 però manteniendo				
siempre la tolva llena				
'				

Procedimiento	Tomar 10 medidas del diámetro, una cada 30 segundos. Al final
Procedimento	medir la longitud total extruida.

0.39

Toma de datos

Muestra	Diámetro [mm]
1	2.44
2	2.33
3	3.62
4	2.33
5	2.03
6	2.47
7	2.53
8	2.63
9	3.11
10	2.12

ales			
	ales	ales	ales

Masa total [g]	29
----------------	----

Resultados

Capacidad [kg/h]

Diámetro medio [mm]	2.561	
Máximo [mm]	3.620	
Mínimo [mm]	2.030	
Delta diámetro [mm]	1.590	
Mitad de delta diámetro [mm]	0.795	
Tolerancia nominal [mm] Tolerancia sobre valor medio	3.000 ±	0.970
[mm]	2.561 ±	1.059

Diámetro del filamento

