防伪码：70386231

№：P260100057

230020349182

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0468

检　测　报　告

TEST　REPORT

样品名称：时时美-奔跑系列抽取式纸巾

型号规格：155mmx175mm X5层

委托单位：东莞市蚂蚁纸业有限公司

检测类别：委托检测

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

使用前，请扫码确认。

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

检测报告

（电子版）　　№：P260100057

样品信息	样品名称	时时美-奔跑系列抽取式纸巾		商标	时时美
	型号/颜色/规格	155mmx175mm X5层		等级	合格品
	生产单位及地址	东莞市蚂蚁纸业有限公司 东莞市中堂镇北王路中堂段201号之一101室		生产日期/批号	2026-01-02
委托单位及联系方式		东莞市蚂蚁纸业有限公司 东莞市中堂镇北王路中堂段201号之一101室		检测类型	委托检测
样品数量		20包	单号	ZY0126018073	来样方式	送样
样品状况		完好	接样日期	2026-01-07	验讫日期	2026-01-16
检测依据		GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》 GB/T 20808-2022《纸巾》			
判定依据		GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》 GB/T 20808-2022《纸巾》			
检测结论		见检测结果。 检验检测专用章 签发日期：2026年01月16日			
备注					

批准：徐梅英（物理项目）　冯淑媛（微生物项目）　　审核：邓健信　　编制：徐白雪

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

检测报告

№：P260100057

序号	检测项目		单位符号	标准要求	检测结果	单项评价	检测方法
1	定量及定量偏差		g/m²	———	11.9	——	GB/T 24328.5-2009
2	D65亮度		%	≤90.0	84.7	合格	GB/T 7974-2013
3	可迁移性荧光物质		—	无	无可迁移性荧光物质	合格	GB/T 20808-2022（7.4）
4	柔软度（纵横向平均）		mN	多层≤280	不适用	——	GB/T 8942-2016
5	掉粉率		%	≤0.5	0.0	合格	GB/T 20808-2022（附录B）
6	洞眼	总数	个/m²	≤40	0	合格	GB/T 20808-2022(7.17)
		（2～5）mm	个/m²	≤40	0		
		＞5mm～8mm	个/m²	≤2	0		
		＞8mm	个/m²	不应有	0		
7	尘埃度	总数	个/m²	≤50	4	合格	GB/T 1541-2013
		（0.2～1.0）mm²	个/m²	≤50	4		
		＞1.0mm²～2.0mm²	个/m²	≤4	0		
		＞2.0mm²	个/m²	不应有	0		
8	内装量短缺量		抽	≤1	0	合格	GB/T 20808-2022（7.21）
9	尺寸偏差	长	mm	±5	+0	合格	GB/T 20808-2022（7.22）
		宽	mm	±5	+1		
10	产品销售包装标识		—	产品名称；	符合要求	合格	GB/T 20808-2022（9.1）
			—	生产企业名称、地址、联系方式；	符合要求		
			—	国产产品生产企业卫生许可证号	符合要求		
			—	进口产品原产国或地区名称	不适用		

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

检测报告

№：P260100057

序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	单项评价	检测方法
10		—	生产日期及有效期（保质期）或生产批号及限期使用日期；	符合要求		
		—	贮存条件（必要时）	符合要求		
		—	执行标准编号；	符合要求		
		—	产品主要原料：原生木浆(纤维)产品标注“原生木浆”，原生非木浆（纤维)产品标注“原生草浆”或“原生竹浆”或“原生蔗渣浆”等，原生混合浆产品标注“原生木浆、原生竹浆、（或原生草浆）”等；保湿型纸巾还应标明添加的主要保湿成分名称，以“主要保湿成分”作为引导语引出，保湿成份配方中含量超过1.0%（质量分数）的成分按照各成分在产品配方中含量的降序列出；	符合要求		
		—	产品类型：柔软型纸巾、湿强型纸巾、可分散型纸巾、保湿型纸巾，普通型产品可不注明产品类型；	符合要求		
		—	产品等级（仅普通型标注）；	符合要求		
		—	产品规格（尺寸、层数）；	符合要求		
		—	净含量(如片数、张数、抽数、组数)；	符合要求		
		—	产品合格标志。	符合要求		
11	细菌菌落总数	CFU/g	≤200	1.4×10^2	合格	GB 15979-2024（附录B.2）
12	大肠菌群	—	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2024（附录B.3）

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

检测报告

№：P260100057

序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	单项评价	检测方法
13	真菌菌落总数	CFU/g	≤100	<5	合格	GB 15979-2024（附录B.7）

检测结果说明	1.检测地点：松山湖本部。 2.检测结果中的“不适用”表示该样品不需要检测此项目。 3.第11～13项按GB 15979-2024标准判定，其他项目按GB/T 20808-2022标准判定。 物理性能指标检测： 1.样品在湿度（10～35）%RH，温度不高于40℃的环境下预处理24h。 2.试样检测前在温度(23.0±1.0)℃，湿度(50.0±2.0)%RH的恒温恒湿室内，平衡4小时。 3.测试环境温度22.0℃～24.0℃，相对湿度48.0%RH～52.0%RH。 4.取样面积（100mm×100mm）内无法避开压花部位，则该产品不必测试柔软度。 5.标准要求栏为普通型（合格品）标准要求。 6.第2～3、6～7项未经温湿预处理。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1.报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2.未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。 3.委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4.委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5.报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6.除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7.委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）

报告结束