

한국스테인리스(주)

Order No. / 계약번호 : 01HKS3105665

PO No. / 주문번호 : PO-2026-0421-A

Commodity / 품명 : PLATE (ST5304)

Supplier / 주문자 : HKSTEEL CO., LTD.

Customer / 고객사 : IMSIWOO AUTOMATION CO.

Spec & Type / 규격 : KS D 3705 / ASTM A240

Size 치수	Product No. 제품번호	Qty 수량	Weight (kg) 중량	Heat No. 재감번호	Tensile Test 인장시험			Hard 경도	Chemical Composition / 화학성분 (%)						
					YP (MPa)	TS (MPa)	EL (%)		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
25.0t×1219×2438	PC62127904	1	590.5	H_ST5304_001	287	612	53	82	0.045	0.481	1.213	0.029	0.004	18.32	8.14
Spec. (규격)					≥205	≥520	≥40	≤90	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤.045	≤.030	18~20	8~10.5
Result (판정)					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Surface 표면 마무리	No.1 (Hot Rolled, Annealed, Pickled)	We hereby certify that the material described above has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the requirements of the above specification and that the results meet such requirements. 본 제품은 상기 규격의 요구사항에 따라 제조·시험되었으며, 결과는 모든 요구사항을 충족함을 증명합니다. JUDGEMENT / 판정 : ACCEPTED / 합격	Inspector 검사자	QA Manager 품질책임자
Heat Treatment 열처리	Solution Annealing : 1050°C × 30min, 수냉		이 정 훈	박 상 욱 (Stamp)
Manufacturing 제조법	AOD #2 Heat No.731 / 열간 압연 / 어닐링 / 산세		2026-05-28	HKSTEEL CO.
IGC Test 입계부식	ASTM A262 Practice E (Strauss) : 이상 없음			

Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom | Tensile Test Direction : Transversal, Gauge Length : 50mm (Rectangular)

본 문서는 HKSTEEL이 발행한 자재 시험 성적서이며, 발행 즉시 블록체인(Sepolia Testnet)에 SHA-256 해시가 봉인됩니다. 수요자는 MTC Chain 시스템(<https://mtc-chain.pages.dev>)을 통해 본 문서의 진본 여부를 검증할 수 있습니다.