

MILL TEST CERTIFICATE

자재 시험 성적서 (밀시트)

1. 발 행 자 (Manufacturer)	2. 수 요 자 (Customer)
회사명: 한국스테인리스(주) 주소: 경상남도 창원시 진해구 신항로 100 사업자등록번호: 123-45-67890 공장명: 창원 제2공장 담당자: 김 영 호 / Tel. 055-555-1234	회사명: (주)임시우오토메이션 주소: 충청남도 아산시 배방읍 호서로 79번길 20 사업자등록번호: 987-65-43210 발주번호: PO-2026-0421-A 납품일: 2026-05-28

3. 제품 식별 정보 (Product Identification)

Heat No. (강재 ID)	H_ST5304_001	발행일	2026-05-28
강종 (Grade)	ST5304	수량 (Quantity)	10 매
적용 규격 (Spec.)	KS D 3705 / ASTM A240	총 중량	685.5 kg
치수 (Size)	3.0t x 1219 x 2438 mm	제조 방법	열간 압연 / 어닐링 + 산세
표면 마무리	No.1 (Hot Rolled, Annealed, Pickled)	용해로	AOD #2 / Heat No.731

4. 화학 성분 (Chemical Composition, wt%)

원소	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
규격 (Spec.)	≤ 0.080	≤ 1.000	≤ 2.000	≤ 0.045	≤ 0.030	18.00 ~ 20.00	8.00 ~ 10.50
실측 (Actual)	0.045	0.481	1.213	0.029	0.004	18.32	8.14
판정	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

5. 기계적 성질 (Mechanical Properties)

시험 항목	단위	규격 (Spec.)	실측 (Actual)	판정
항복강도 (Yield Strength, 0.2% Proof)	MPa	≥ 205	287	OK
인장강도 (Tensile Strength)	MPa	≥ 520	612	OK
연신율 (Elongation, GL=50mm)	%	≥ 40	53	OK
경도 (Hardness, HRB)	HRB	≤ 90	82	OK

6. 입계부식 시험 (Intergranular Corrosion Test)

시험 방법	조건	결과
ASTM A262 Practice E (Strauss Test)	황산-황산구리 비등용액, 15시간	이상 없음 (No fissure)
열처리 (Solution Annealing)	1050°C x 30min, 수냉	완료

7. 종합 판정 (Overall Judgement)

본 제품은 KS D 3705 및 ASTM A240 규격에 명시된 화학 성분, 기계적 성질, 입계부식 시험 요구사항을 모두 충족함을 증명합니다.

판정: 합격 (ACCEPTED)

발행자 (Inspector)	품질보증 책임자 (QA Manager)	발행 일자
이 정 훈	박 상 욱	2026년 5월 28일
(Inspector Stamp)	(QA Manager Stamp)	한국스테인리스(주)

본 문서는 한국스테인리스(주)가 발행한 자재 시험 성적서이며, 발행 즉시 블록체인(Sepolia Testnet)에 SHA-256 해시가 봉인됩니다. 수요자는 MTC Chain 시스템(<https://mtc-chain.pages.dev>)을 통해 본 문서의 진본 여부를 검증할 수 있습니다.