







#### 检验检测报告

报告编号 XT228-240025

样品名称	<u>外墙保温一体化系统和配套材料(现浇混</u> <u>凝土保温外墙)</u>
型号规格	
委托单位	长兴贝斯德邦建材科技有限公司
检验类别	<u>普通送样</u>



检验类别: 普通送样

报告编号: XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第1页共11页

211-711			>1.				
委托单位	长兴贝斯德邦建材科技有限公司	联系方式	13817947768				
单位地址	浙江省湖州市长兴县弁山工业园区	委托日期	2023年12月07日				
样品名称	外墙保温一体化系统和配套材料(现浇混凝 土保温外墙)	样品编号	见第 2~9 页				
生产单位	见第 2~9 页	生产日期	见第 2~9 页				
生产单位地址							
型号规格	见第 2~9 页	批号					
样品数量	见第 2~9 页	代表数量					
商标	标 到样日期		2023年12月07日				
样品状态	外观无异常						
判定依据	DG/TJ 08-2433B-2023《外墙保温一体化系统》 沪建建材(2023)339号《建筑外墙保温材料 GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》 YB/T 5357-2019《钢丝及其制品 锌或锌铝合:	应用统一技术规范					
检验日期	2023年12月08日~2024年04月22日	签发日期	2024年04月25日				
检验地点	上海市申富路 568 号,上海市金流路 892 号						
检验结论	送检的样品经检验,按上述判定依据的技术指标判定为第 2~9 页所检项目合格(不包括不作判定项目),其中保温模板燃烧性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品 A (A2-s1, d0) 级的技术指标。						
备注	1、系统生产单位地址:浙江省湖州市长兴县弁山工业司区。						

批准:经济较

审核: 子玉子

编制: 茂进州

检验类别: 普通送样

**报告编号:** XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第2页共11页

样品名称	现浇保温外墙系统	样品编号	XT22-230209-01A/见第 3~9 页
型号规格		商标	
生产单位名称	见第 3~9 页	代表批数量	
生产日期	见第 3~9 页	样品数量	20m <sup>2</sup>

#### 检测结果汇总

序号		检测项	目	标准值	检测结果	检测方法	单项 判定		
1	系统耐 候性		外观	不得出现空鼓、剥落 或脱落、开裂等破坏, 不得产生裂缝出、现 渗水	经160次高温-淋水循环和10次加热-冷冻循环后,未出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,未产生裂缝、出现渗水	DG/TJ 08-2433A-2023	合格		
		   拉伸粘缩	结强度,MPa	≥0.20,且破坏部位 应位于保温层内	0.20,且破坏部位位 于保温层内		合格		
			外观	60 次冻融循环后,试 件应无空鼓、剥落, 无可见裂缝	60 次冻融循环后,试 件未见空鼓、剥落, 无可见裂缝		合格		
2	耐冻融 性	拉伸粘纹	结强度,MPa	≥0.20,破坏部位应 位于保温层内	带有防护层系统: 0.20,且破坏部位位 于保温层内 只带抹面层的系统: 0.20,且破坏部位位 于保温层内	JGJ 144-2019	合格 ——— 合格		
3	岩油土 8		建筑物首层墙 窗等易受碰撞			10J 级	10J 级	JGJ 144-2019	合格
3	性	建筑物二层及以上墙面		3J 级	3J 级	JGJ 144 2019	合格		
4	吸水量	量(浸水 24	h), g/m²	≤500	带有防护层的系统吸水量 268,只带抹面层的系统吸水量 355	JGJ 144-2019	合格		
5	抹面层不透水性		<b></b> 透水性	2h 不透水	2h 不透水	JGJ 144-2019	合格		
6	防护层水蒸气渗透阻, (m²•s•Pa)/kg			符合设计要求	2. 31×10 <sup>9</sup>	JGJ 144-2019			
7	锚固件与保温模		≥4.5	4. 9	DG/TJ 08-2433A-2023	合格			
8	锚固件与 板的局 力,	5保温模 部承压	锚杆直径 8mm	≥2.8	3. 0	DG/TJ 08-2433A-2023	合格		

检验类别: 普通送样

报告编号: XT228-240025

委托编号: XT22-230209

第 3 页 共 11 页

检测结果汇总								
序号	检测项	目	标准值	检测结果	检测方法	单项 判定		
9	锚固件与混凝土 的抗拔承载力, kN	锚杆直径 8mm	≥12. 0	14. 5	DG/TJ 08-003-2013	合格		
			本栏以下空	至白				

说 明

- 2、现浇保温外墙系统构造:预制混凝土板+保温模板+锚固件+抹面胶浆复合玻纤网+涂料。
- 3、防护层水蒸气渗透阻委托方未提供设计要求,故不作判定。
- 4、序号  $1\sim6$  检测地址为金流路 892 号,序号  $7\sim9$  检测项目检测地址为申富路 568 号。

检验类别: 普通送样

**报告编号:** XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第 4 页 共 11 页

样品名称	保温模板	样品编号	XT22-230209-01B
型号规格	1200mm×3000mm×100mm	商标	
生产单位名称	长兴贝斯德邦建材科技有限公司	代表批数量	
生产日期	2023年11月01日	样品数量	25 块

#### 检测结果汇总

序号		检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项 判定
		长度, mm	±3	0		合格
		宽度,mm	±2	0		合格
1	尺寸允	厚度,mm	+3.0	+0. 2	GB/T 29906-2013	合格
	许偏差	对角线差,mm	≤3.0	0		合格
		板侧边平直度, mm/m	≤L/750	0. 4		合格
		平整度,mm	€1	0. 5	DG/TJ 08-2433A-2023	合格
		外形缺陷	不应有缺棱掉角	无缺棱掉角		合格
2	外观质 量	外表缺陷	表面不应粉化、破损	表面无粉化、破损	DG/TJ 08-2433B-2023	合格
		污渍、油渍	不应有污渍、油渍	无污渍、油渍		合格
3		干密度,kg/m³	180~230	214	DG/TJ 08-2433A-2023	合格
4		抗压强度,MPa	≥0.30	0.50	DG/TJ 08-2433A-2023	合格
5	抗拉强度	E(垂直于板面方向),MPa	≥0.20	0.22	JGJ 144-2019	合格
6		体积吸水率,%	≤10.0	9. 7	DG/TJ 08-2433A-2023	合格
7		软化系数	≥0.8	0. 9	DG/TJ 08-2433A-2023	合格
8	压	缩弹性模量,kPa	≥20000	38263	GB/T 8813-2020	合格
9		弯曲变形,mm	≥6	13	GB/T 33001-2016	合格
10	导热系数	τ (25°C) , W/ (m • K)	≤0.055	0. 054	GB/T 10295-2008	合格
11		干燥收缩率,%	€0.3	0. 1	JG/T 536-2017	合格
12		干密度, kg/m³	150~300	229	GB/T 5486-2008	合格

检验类别: 普通送样

说

明

报告编号: XT228-240025

委托编号: XT22-230209

第 5 页 共 11 页

	检测结果汇总											
序号		检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项 判定						
13	抗	压强度,MPa	≥0.30	0.50	GB/T 5486-2008	合格						
14		软化系数	≥0.8	0. 9	JG/T 158-2013	合格						
15	垂直于板	(面方向的抗拉强度	≥0.20	0. 22	GB/T 29906-2013	合格						
16	保温模板与	可混凝土的拉伸粘结强 度,MPa	≥0.20,且破坏面在 保温层内	0.22,且破坏面在保 温层内	DG/TJ08-2433A-2023	合格						
17	抗拮	折破坏荷载, N	≥3000	4482	GB/T 19631-2005	合格						
18	燃烧总 热值 PCS 整体制品,MJ/kg		≤3.0	1.7	GB/T 14402-2007	合格						
19	燃烧剂	商洛牣/微粒, d0	600s 内无燃烧滴落物/ 微粒	600s 内无燃烧滴落 物/微粒	GB/T 20284-2006	合格						
		燃烧增长率指数 FIGRA <sub>o.2MJ</sub> ,W/s	€120	0		合格						
20	SBI 单体 燃烧试验							火焰横向蔓延 LFS	<试样边缘	<试样边缘	GB/T 20284-2006	合格
		前 600s 总放热量 THR <sub>600s</sub> , MJ	≤7.5	0. 2		合格						
0.1	产烟	烟气生成速率指数 SMOGRA, m²/s²	≤30	0	OD /T. 00004 0006	合格						
21	特性,s1	前 600s 总产烟量 TSP <sub>600s</sub> ,m <sup>2</sup>	≤50	32	GB/T 20284-2006	合格						
22	体积吸水率 (沪建建材〔2023〕 339 号), %		≤10.0	9. 6	T/SCETIA 2001-2022	合格						
	本栏以下空白											

- 1、导热系数测试平均温度为 25℃。保温模板内部含有二层镀锌钢丝网,导热系数测试时去除了保温模板内部的镀锌钢丝网。
- 2、序号 1~16 检测项目检测地址为申富路 568 号,序号 17~21 检测地址为金流路 892 号。
- 3、委托方要求: 燃烧性能按 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品 A (A2) 级进行试验并分级; 项目序号 22 按 T/SCETIA 2001-2022 进行试验。
- 4、L 为试样长度 3000mm; 弯曲变形按 GB/T 33001-2016 中方法 B 进行试验。
- 5、序号  $1\sim11$ 、 $16\sim21$  按 DG/TJ08-2433B-2023 进行判定;序号  $12\sim15$ 、序号 22 按沪建建材〔2023〕339 号《建筑外墙保温材料应用统一技术规定》进行判定;序号  $8\sim11$ 、 $17\sim21$  同时符合沪建建材〔2023〕339 号《建筑外墙保温材料应用统一技术规定》表 4.3.2 的要求。

检验类别: 普通送样

**报告编号:** XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第6页共11页

样	品名称	抹面	ī胶浆		样品编号	XT22-230209-01C			
型	号规格	25kg/包		25kg/包		商标			
生产	单位名称	长兴	<b>兴</b> 贝斯德邦建材科	技有限公司	代表批数量				
生	产日期	2023	3年11月01日		样品数量	25l	ζg		
				检测结果汇总	ļ				
序号		检测	项目	标准值	检测结果		检测方法	单项 判定	
1	拉伸粘结		原强度	≥0.20,且破坏在保温层	0.21,且破坏在位 层	呆温	CD /T 2000C 2012	合格	
1	(与保》 板 ), M		浸水 48h,干 燥 7d	≥0.20,且破坏在保温层	0.20,且破坏在f 层	呆温	GB/T 29906-2013	合格	
2		压扎	斤比	€3.0	2.7		GB/T 29906-2013	合格	
3	可	操作	时间,h	1.5~4.0	1.5		GB/T 29906-2013	合格	
				本栏以下空白	I				
i	说 明			 质量比),配套用保温模板   检测地址为金流路 892 号。					

检验类别: 普通送样

报告编号: XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第7页共11页

3	<b>公比骗号:</b> 1	X122-23	0209			界(以 共 11	贝
样	品名称	镀锌钢丝网			样品编号	XT22-230209-01D	
型	型号规格 0.7r		$\times$ 12. 7mm $\times$ 12. 7mm	n, A1	商标		
生产	单位名称	上海冀	实五金交电有限:	公司	代表批数量		
生	产日期	进货日	期 2023 年 10 月	05 日	样品数量	10m <sup>2</sup>	
		ı		检测结果汇总	į		
序号		检测:	项目	标准值	检测结果	检测方法	单项 判定
1		丝径,	, mm	$0.7 \pm 0.04$	0.72	GB/T 33281-2016	合格
2	,	焊点抗扎	立力, N	>40	65	GB/T 33281-2016	合格
0	FRIZI W		经向	±5	+2	CD /T 00001 0010	<b>₩</b>
3	网孔,	%	纬向	±2	+1	GB/T 33281-2016	合格
4	镀	锌层质	量,g/m²	≥150	162	GB/T 1839-2008	合格
				本栏以下空台	1		
						<del></del>	

说 明

- 1、镀锌层质量项目检测地址为申富路 568 号,其他项目检测地址为金流路 892 号。
- 2、委托方要求: 丝径、网孔、焊点抗拉力 GB/T 33281-2016 进行试验并判定。
- 3、镀锌层质量项目按 YB/T 5357-2019《钢丝及其制品 锌或锌铝合金镀层》进行判定。

检验类别: 普通送样

报告编号: XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第 8 页 共 11 页

样	样品名称		- M		样品编号	XT22-230209-01E	
型	号规格	$160 \mathrm{g/m^2}$			商标		
生产	单位名称	游 浙江远大玻纤网有限公司 <b>代表批数量</b>					
生	产日期	进货	台期 2023	年 10 月 05 日	样品数量	10m <sup>2</sup>	
				检测结	果汇总		
序号	检	:测项	<b>I</b>	标准值	检测结果	检测方法	单项 判定
1	单位面积	识质量	g, g/m <sup>2</sup>	≥160	176	GB/T 9914.3-2013	合格
2	耐碱断裂	と強	经向	≥1200	1290	GB/T 7689.5-2013	合格
4	力,N/50	Omm	纬向	≥1200	1571	GB/T 20102-2006	合格
3	耐碱断裂	是强	经向	≥65	68	GB/T 20102-2006	合格
ა	力保留率	, %	纬向	≥65	75	GD/1 20102-2000	合格
4	NC 전다 (나 I / 글로 a)		经向	<b>≤</b> 4. 0	4. 0	CD/T 7690 E 2012	合格
4	断裂伸长	<b>半,</b> % [		GB/T 7689.5-2013	合格		
5	可燃	物含量	圭,%	≥12.0	15. 2	GB/T 9914.2-2013	合格
				本栏以	下空白		
<del>1</del> 1	总 明		、以上給溫	]项目检测地址为金流路 89	92 묵.		

检验类别: 普通送样

报告编号: XT228-240025

委托编号: XT22-230209

第 9 页 共 11 页

样品名称	锚固件	样品编号	XT22-230209-01F
型号规格	Ф 8mm×180mm	商标	
生产单位名称	宁波卫山多宝建材有限公司	代表批数量	
生产日期	进货日期 2023 年 10 月 05 日	样品数量	30 套

#### 检测结果汇总

序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法	单项 判定
1	锚固件尾盘抗 拉承载力,kN	锚杆直径 8mm	≥6.5	8. 0	DG/TJ 08-2433A-2023	合格
2	锚固件不锈钢 材料	规定塑性延伸强 度 R <sub>p0.2</sub> , MPa	≥380	591	GB/T 228. 1-2021	合格
		抗拉强度 R <sub>m</sub> ,MPa	≥600	807		合格
		断后伸长率 A,%	≥30	42		合格
3	锚固件不锈钢 材料	拉伸杨氏模量(静 态法), GPa	≥130	187	GB/T 22315-2008	合格

#### 本栏以下空白

说 明

- 1、序号1检测地址为金流路892号,序号2检测项目检测地址为申富路568号。
- 2、序号3检测不在我机构资质能力范围内,分包单位:上海市建筑科学研究院有限公司,资质认定证书编号:210902341084。
- 3、样品为包覆式锚固件。



联系方式: 上海市申富路 568 号(邮编: 201108) 021-54428584 / 54425584

声明:1、以上结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。

- 2、报告未经本机构同意,不得部分复制本报告。
- 3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
- 4、送样检验结果仅对来样负责。

JC/BG 8-021-2019

**检验类别:** 普通送样 **报告编号:** XT228-240025

报告附图

委托编号: XT22-230209

第 10 页 共 11 页

# \_\_\_2

1—现浇混凝土外墙; 2—保温模板; 3—锚固件; 4—抹面胶浆夹有玻纤网; 5—涂料图 1 现浇保温外墙系统构造示意图

耐候性试验过程:

(一) 高温一淋水循环 160 次,每次 6h。

1) 升温 3h

试样表面升温至 70℃ (温度上升时间为 1h), 保持温度 ( $70\pm5$ ) ℃;

2) 淋水 1h

向试件表面淋水,水温为(15±5)℃,喷水量为(1.0~1.5)L/(m²•min);

- 3) 静置 2h(干燥)。
- (二) 状态调节至少 48h。
- (三) 加热一冷冻循环 10 次,每次 24h。
- 1) 升温 8h

使试件表面升温至 50℃,并且恒温在 (50±5) ℃ (其中升温时间为 1h);

2) 降温 16h

使试件表面降温至-20℃,并且恒温在 $(-20\pm5)$ ℃(其中降温时间为 2h);

每4次"高温一淋水"循环和每次"加热一冷冻"循环结束后,观察系统表面裂缝、空鼓、脱落现象等情况并做记录。试验结束后,状态调节7天,按标准检验拉伸粘结强度。

检验类别: 普通送样

报告编号: XT228-240025

**委托编号:** XT22-230209

第 11 页 共 11 页

#### 报告附图



图 2 耐候性试验前外观图




图 3 耐候性试验后外观图