

SN-7 錫變色防止劑

§ 特性

是一種耐熱的防變色劑，專門應用於錫鍍層上內含錯合劑與錫層表面形成錯化物。它具有優良抗變色的效能，適用於線路板的端子零件。錫與銅或銅合金之間會產生擴散現象，室溫時緩慢進行，高溫則迅速提升，在界面形成一層銅錫化合物，若底材為黃銅，鋅將擴散至鍍層表面，導致鍍層容易變黑，且長期貯存後減損其焊接性，故使用 SN-7 在提高溫度及高濕度的儲存環境下可有效防止所有因濕度造成的變色，包含在霧錫及亮錫鍍層在長時間儲存的變色發生也可大大提升蒸氣老化的焊錫性及避免儲存時接觸電阻的衰退。

其特點如下：

- 1.因它與有效元素，具有很強的金鍵合能力，可長時間防止變色。
- 2.具有優良的焊接性，熱處理後的防變色能力特強。

§ 操作條件

操 作 條 件			最 佳 範 圍
濃	度	%	10 (5~15)
溫	度	℃	室溫~40
時	間	sec	12 (10~15)
電	壓	v	1.5~2.5 (陽極電解)

§ 管理與維護

- 1.工件浸泡 SN-7 錫變色防止劑及清洗後，必須用熱風烘乾 (<100℃)。
- 2.如 SN-7 操作液被帶入的水稀釋，補充 SN-7 原液將鍍浴比重維持 1 波美以上。

不同濃度所對應的比重附表：

濃 度	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	12 %	14 %	16 %
比 重 (波美)	<0	0	0.4	0.8	1.2	1.4	1.8	2.0

- 3.SN-7 是一中性液體。
- 4.鍍浴更換頻率建議以 360HR 重新建浴一次。

§ 產品包裝

1. SN-7 錫變色防止劑

5 L ; 20 L/桶