

PRIMARY PACKAGING — TRIPLEX ALU BAG 300 × 500 MM |

Примарно пакување — Триплекс алу кеса 300 × 500 mm

CONTACT PACKAGING | КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

GMP CRITICAL | ДПП КРИТИЧНО

IMG CATEGORY |

Категорија BM

PRIMARY
Contact

CAS № | CAS бр.
N/A — composite; |
Не е применливо

INTENDED USE | Намена
Primary, contact packaging · dry cannabis flower, ImB · fill 400 g ±3 % | Примарно, контактното пакување за сув цвет од канабис · Меѓупроизвод Балк, нето 400.0 g ±3 %

STORAGE | Чување
15–25 °C · <60 %rH ·
dust-covered · segregated store
|
15–25 °C · <60 %rH · одвоен магацин

SHELF LIFE | Рок
5 years from manufacture · strict FIFO | 5 години од изработка · строг FIFO

01 ACCEPTANCE CRITERIA | Критериуми за прифатливост

№	PARAMETER Параметар	METHOD / REFERENCE Метода / Референца	ACCEPTANCE CRITERIA Критериум за прифатливост
1	Construction & Total Thickness Конструкција и вкупна дебелина Layer order, per-layer gauge, lamination	Micrometer ISO 4593 + cross-section microscopy Micrometer ISO 4593 + микроскопија на попречен пресек	PET 12 / Alu 7 / PE 80 µm · total 103 µm ±5 % · PU-adhesive lamination, no delamination PET 12 / Алу 7 / PE 80 µm · вкупно 103 µm ±5 % · PU-ламинација, без деламинација
2	Dimensions Димензии Flat width × height, incl. seals	Calipers / steel rule Калипер / челичен метар	Width 300 mm ±2 mm · Height 500 mm ±2 mm Ширина 300 mm ±2 mm · Висина 500 mm ±2 mm
3	Appearance & Workmanship Изглед и изработка Blank — no colours, no declared text	Visual inspection per approved procedure Визуелна контрола по одобрена процедура	Unprinted · no pinholes, creases, delamination, foreign matter or foreign odour Непечатено · без дупки, гужви, деламинација, страни материи или мирис
4	Inner-surface Tack & Machinability Лепливост внатре и обработливост Opening / filling-line behaviour	Line trial – first lot of each delivery Пробна линија — прва серија од секоја испорака	Satisfies packing-line requirement – bags open freely, no blocking Одговара на линијата за пакување — кесите се отвораат слободно, без лепење
5	Food-Contact Suitability · plastic plies Пригодност за контакт · пластични слоеви PET outer + PE sealant	Supplier declaration of compliance, per ply Декларација на добавувач за усогласеност, по слој	Food-contact grade confirmed for each plastic ply · valid declaration on file per ply and per lot Потврдена класа за контакт со храна за секој пластичен слој · важечка декларација по слој и серија
6	Aluminium-Foil Ply Слој алуминиумска фолија Functional barrier ply	Supplier declaration + release test report Декларација на добавувач + извештај од испитување за ослободување	Foil purity ≥ 99.0 % Al · aluminium release ≤ 5 mg/kg / Чистота на фолија ≥ 99.0 % Al · миграција на алуминиум ≤ 5 mg/kg
7	Overall Migration Вкупна миграција Simulant per product type; terpene worst case justified	Gravimetric migration test, 10 d @ 40 °C Гравиметриски тест на миграција, 10 дена @ 40 °C	≤ 10 mg/dm ² (or ≤ 60 mg/kg) ≤ 10 mg/dm ² (или ≤ 60 mg/kg)
8	Specific Migration · NIAS · PAA Специфична миграција · NIAS · ПАА Monomers, additives, PU-adhesive residues	LC-MS / GC-MS · EN 13130 LC-MS / GC-MS · EN 13130	Below the specific migration limit for each monomer and additive · primary aromatic amines not detectable (≤ 0.002 mg/kg) Под границата за специфична миграција за секој мономер и адитив · примарни ароматични амини не детектирани (≤ 0.002 mg/kg)
9	Migratable Metals Миграција на метали Al · Sb (PET) · Pb · Cd · As · Hg · Cr · Ni	ICP-MS ICP-MS	Below the specific migration limit for each metal · antimony ≤ 0.04 mg/kg Под границата за специфична миграција за секој метал · антимон ≤ 0.04 mg/kg
10	Seal Strength & Integrity Јачина и интегритет на залепување PE inner heat-seal at validated parameters	ASTM F88 (strength) + ASTM F1929 dye penetration (integrity) ASTM F88 (јачина) + ASTM F1929, продор на боја (интегритет)	≥ 15 N / 15 mm · no dye penetration through any seal ≥ 15 N / 15 mm · без продор на боја низ секое залепување
11	Heat-Seal Width Ширина на залепување Sealed band, all seals	Calipers / measuring loupe – 3 points per seal Калипер / лупа — 3 точки по залепување	8 mm – 15 mm, continuous and uniform along the full seal length 8 mm – 15 mm, непрекинато и еднакво по целата должина на залепувањето
12	Burst / Puncture Пукање · Пробивање Mechanical robustness at 400 g fill	ASTM F1140 / ASTM D1709 ASTM F1140 / ASTM D1709	Burst ≥ 80 kPa · Puncture ≥ 5 N Пукање ≥ 80 kPa · Пробивање ≥ 5 N
13	Bioburden · empty pouch (Microbial load of as-supplied bag) Биооптоварување · празна кеса (Микробиолошко оптеретување на доставени кеси)	Plate count – TAMC / TYMC Број на плочка — TAMC / TYMC	TAMC ≤ 100 CFU / pouch · TYMC ≤ 10 CFU / pouch TAMC ≤ 100 CFU / кеса · TYMC ≤ 10 CFU / кеса

02 SAMPLING · RECEIPT · TRACEABILITY · RE-QUALIFICATION | Мостри · Прием · Следливост

SAMPLING PLAN План за Мострирање	n = √N+1 cartons per delivered lot (N = cartons received, minimum 2), random across pallets; bags drawn at random from each. Per lot: Appearance & Workmanship (№ 3) and Dimensions (№ 2). All other criteria accepted on the supplier's written declaration for the batch. Reduced sampling after 3 consecutive compliant lots; full sampling resumes on any rejection, change of supplier or construction, or complaint n = √N+1 картони по серија (N = примени картони, минимум 2), по случаен избор; кесите по случаен избор од секој картон. По серија: изглед и изработка (№ 3) и димензии (№ 2). Останатите критериуми се прифаќаат според декларацијата на добавувачот. Намалено земање по 3 соодветни серии; целосно при одбивање, промена или рекламација.
RECEIPT / QUARANTINE Прием / Карантин	Pre-receipt: purchase order + approved supplier status verified · quarantine zone prepared. T-0: truck seal · pallet visual · quantity reconcile · pest evidence → segregated quarantine (yellow label) · ERP status = QUARANTINE. T+1: supplier product certificate (material batch № and manufacture date stated), CoC and DoC per ply cross-checked. Пред-прием: нарачка + одобрен добавувач · подготвен карантин. T-0: плomba · визуелна контрола · количина · штетници → карантин (жолта етикета). T+1: сертификат, CoC, DoC по слој.
STATUS & TRACEABILITY Статус и следливост	Quarantine on receipt → “Sampled” → QC release / reject · supplier material batch № linked to the internal lot in ERP and carried to the filled-product batch record · retention sample held for a period same as the product shelf life. Карантин → „Земепа мостра“ → ОК ослободување / одбивање · серијата на добавувачот поврзана со внатрешната серија во ERP · задржана мостра во времетраење исто како и рокот на употреба на производот.
RELEASE & RE-QUALIFICATION Ослободување и реквалификација	QC inspection T+1-3; appearance and dimensions per §01 on the drawn sample; all other criteria verified against the supplier declaration. QC review T+3-4 → QA release T+5: status → RELEASED, FIFO within the shelf life. Annual supplier audit · 3-year full laminate re-qualification. Triggers: new supplier or converter · any change of ply, gauge or adhesive · introduction of printed artwork or declared text · OOS or complaint · 3-year cycle. Контрола T+1-3 → КК преглед T+3-4 → ОК ослободување T+5: ОСЛОБОДЕНО, FIFO. Годишен аудит · 3-годишна реквалификација. Тригери: нов добавувач · промена на слој/дебелина/лепило · печатена графика · OOS.

PREPARED & APPROVED BY | ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ

REVIEWED BY | ПРЕГЛЕДАЛ

QC Manager | Менаџер за КК
Blagoj Nikolov
DATE · ДАТУМ 20.05.2026

QA Manager | Менаџер за ОК
Jovana Romevska Cvetkovski
DATE · ДАТУМ 20.05.2026