

STAINLESS STEEL SHEETS & PLATES

SPECIFICATIONS: CHEMICAL COMPOSITION OF STAINLESS STEEL SHEETS

Type of Structure	Type of Composition	Corresponding Designation			Chemical Composition, %								Other Elements
		JIS	AISI	DIN	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Ni	Cr	Mo	
Austenite	17Cr-5Ni-7Mn	SUS 201	201	--	0.15 max.	1.00	5.5-7.5	0.06	0.03	3.5 - 5.5	16.0 - 18.0	--	N: 0.25 max.
	18Cr-6Ni-10Mn	SUS 202	202	--	0.15 max.	1.00	7.5 - 10.0	0.06	0.03	4.0-5.5	16.0 - 18.0	--	N: 0.25 max.
	17Cr-7Ni	SUS 301	301	4310	0.15 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	6.0-8.0	16.0 - 18.0	--	--
	18Cr-8Ni-high C	SUS 302	302	4300	0.15 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	8.0 - 10.0	17.0 - 19.0	--	--
	18Cr-8Ni	SUS 304	304	4301	0.08 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	8.0 - 10.5	18.0 - 20.0	--	--
	18Cr-8Ni -extra-low C	SUS 304L	304L	4306	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	9.0 - 13.0	18.0 - 20.0	--	--
	18Cr-12Ni	SUS 305	305	3955	0.12 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	10.5 - 13.0	17.0 - 19.0	--	--
	23Cr-12Ni	SUS 309S	309S	4845	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	12.0-15.0	22.0 - 24.0	--	--
	25Cr-20Ni	SUS 310S	310S	--	0.08 max.	1.50	2.00	0.04	0.03	19.0-22.0	24.0 - 26.0	--	--
	18Cr-12Ni-2.5Mo	SUS 316	316	4401	0.08 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	10.0-14.0	16.0 - 18.0	2.0-3.0	--
	18Cr-12Ni-7.5 Mo-extra-low C	SUS 316L	316L	4404	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	12.0 - 15.0	16.0 - 18.0	2.0-3.0	--
	18Cr-12Ni-2Mo -2Cu	SUS 316J1		4505	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	10.0 - 14.0	17.0 - 19.0	1.2 - 2.75	Cu: 1.0-2.5
	18Cr-13Ni-3.5Mo	SUS 317	317	4402	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	18.0-15.0	19.0 - 20.0	3.0-4.0	--
	18Cr-13Ni-3.5 Mo-extra-low C	SUS 317L	317L	--	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	11.0 - 15.0	18.0 - 20.0	3.0 - 4.0	--
	18Cr-8Ni-Ti	SUS 321	321	4541	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	9.0 - 13.0	17.0 - 19.0	--	Ti: 5 x C% min
	18Cr-9Ni-Nb	SUS 347	347	4550	0.03 max.	1.00	2.00	0.04	0.03	9.0-13.0	17.0 - 19.0	--	Nb+Ta: 10xC% min
Ferrite	13Cr-Al	SUS 405	405	4002	0.03 max.	1.00	1.00	0.04	0.03	0.60 max.	11.5 - 16.0	--	Al: 0.1-0.3
	16Cr	SUS 429	429	4009	0.12 max.	1.00	1.00	0.04	0.03	--	14.0 - 16.0	--	--
	18Cr	SUS 430	430	4016	0.12 max.	0.75	1.00	0.04	0.03	0.60 max.	16.0 - 18.0	--	--
	18Cr-Mo	SUS 434	434	4113	0.12 max.	1.00	1.00	0.04	0.03	--	16.0 - 18.0	0.75 - 1.25	--
Martensite	13Cr-low Si	SUS 403	403	4024	0.15 max.	0.50	1.00	0.04	0.03	0.60 max.	11.5 - 13.0	--	--
	13Cr	SUS 410	410	4000	0.15 max.	1.00	1.00	0.04	0.03	0.60 max.	11.5 - 13.5	--	--
	13Cr-high C	SUS 420J2	420	4021	0.26-0.40	1.00	1.00	0.04	0.03	--	12.0 - 14.0	--	--
	18Cr-high C	SUS 440A	440A	--	0.6 - 0.75	1.00	1.00	0.04	0.03	--	16.0 - 18.0	0.75 max.	--
Precipitation Hardened	17Cr-7Ni-1Al	SUS 631	631	--	0.09 max.	1.00	1.00	0.04	0.03	6.5-7.75	16.0-18.0	--	Al: 0.75-1.5