



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6673

检验检测报告



报告书编号: AJCB126W00891

产品名称: PVC-U实壁管

受检单位: /

生产单位: 四川鑫森管业有限公司

委托单位: 四川鑫森管业有限公司

检验类别: 委托检验

成都产品质量检验研究院有限责任公司
国家建材产品质量检验检测中心（四川）

成都产品质量检验研究院有限责任公司

成都产品质量检验研究院有限责任公司是经四川省人民政府和成都市人民政府同意，由四川省产品质量监督检验检测院和成都市产品质量监督检验研究院整合组建的专业提供产品质量检验检测和质量技术咨询服务的公司法人实体机构，归属四川省市场监督管理局和成都市市场监督管理局共同管理。

●业务范围

建筑材料、石油化工、节能环保、电子、电气设备、消防灭火、人防工程防护设备、食品、服装纺织、绿色产品、新能源、包装、轻工、机械、光伏、家具、珠宝、重大装备首台套等产(商)品质量检验检测、质量鉴定

绿色低碳评价 质量技术咨询服务 政采验收 检验检测技术研究
环境保护监测 自愿性产品认证 监造技术服务
检测装备、标准物质研发等

●检验检测类型

检验检测类型：监督检验、委托检验、农产品质量安全检测、建设工程质量检测、见证取样检测、强制性产品认证检验、标志性自愿认证检验、生产许可证检验、产品型式检验、生态环境监测、司法鉴定、产品质量鉴定等。

●检验检测能力

具备 7000 余种产品，70000 余个参数的检验检测技术服务能力

●综合实力

12 个国家质检中心：

国家包装产品质量检验检测中心（成都）	国家日用金属制品质量检验检测中心（成都）
国家酒类及加工食品质量检验检测中心	国家石油天然气产品质量检验检测中心
国家建材产品质量检验检测中心（四川）	国家光伏产品质量检验检测中心
国家家具产品质量检验检测中心（成都）	国家鞋类产品质量检验检测中心（成都）
国家饲料产品质量检验检测中心（四川）	国家金银珠宝饰品质量检验检测中心（四川）
国家移动互联网软件产品质量检验检测中心（四川）	
国家电线电缆产品质量检验检测中心（四川）	

国家级平台：


国家新材料测试评价平台（四川区域中心）
国家市场监督管理总局重点实验室（车用燃料质量安全与风险评估）（建设中）
国家市场监督管理总局重点实验室（天然气质量控制和能量计量）
国家市场监督管理总局重点实验室（储能与动力电池安全）（建设中）

成都产品质量检验研究院有限责任公司
国家建材产品质量检验检测中心（四川）

检 验 检 测 报 告

报告书编号：AJCB126W00891共 2 页 第 1 页

产 品 名 称	PVC-U实壁管	商 标	/
生产日期/批号	2026-06-01	型 号 规 格	Φ200×8mm
样 品 编 号	AJCB126W00891	样 品 等 级	合格品
样 品 数 量	1米×3根	样 品 状 态	完好
样品到达日期	2026-06-08	送 样 人 员	刘洪
委 托 单 位	四川鑫森管业有限公司	生产单位名称	四川鑫森管业有限公司
委托单位地址	成都市青白江区创新路333号	生产单位地址	成都市青白江区创新路333号
委托单位邮编	610300	生产单位邮编	610300
委托单位电话	028-83626798	生产单位电话	028-83626798
检 验 地 址	成都市龙泉驿区兴茂街16号	检 验 日 期	2026-06-09～2026-06-16
检 验 依 据	DL/T 802.3-2023 电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管		
判 定 依 据	DL/T 802.3-2023 电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管		
检 验 结 论	经检验，该样品所检项目符合DL/T 802.3-2023标准要求。 成都产品质量检验检测中心(四川) 检验检测专用章 成都产品质量检验检测研究院有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2026-06-17 检验检测专用章		
备 注			

批准：

审核：

主检：

检 验 检 测 报 告

报告书编号：AJCB126W00891

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目		技术要求	单位	实测值	单项结论
1	外观		应符合DL/T 802.3-2023标准中5.3条要求	/	符合	合格
2	尺寸	平均内径	200.0~201.2	mm	200.01~200.30	合格
		壁厚	8.0~9.2	mm	8.02~8.16	
3	环刚度23℃		≥16	kN/m ²	19	合格
4	压扁试验		加载负荷至试样垂直方向变形量为原内径的30%时，试样内、外壁应均无破裂。	****	符合要求	合格
5	落锤冲击		落锤质量2.5kg，冲击高度1200mm，取10个试样，每个试样冲击一次，冲击后10个试样中至少有9个不破裂。	****	符合要求	合格
6	维卡软化温度		≥80	℃	86.5	合格

— — — — 以下空白 — — — —



注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对出具的检验检测数据、结果负责，并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构“检验检测专用章”无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
- 6、异议处理
 - 6.1 若对监督检验检测报告有异议，应当自收到报告之日起（农产品五个工作日内，食品七个工作日内，工业产品十五日内）向组织监督抽查的行政监管部门提出书面异议申请，并提交相关材料，逾期将不予受理。
 - 6.2 若对委托检验检测报告有异议，应当自收到报告之日起（农产品五个工作日内，食品七个工作日内，工业产品十五日内）向本机构提出书面异议申请，逾期将不予受理。异议受理联系电话：**028-65099083**。
- 7、对委托人送检的样品进行检验的，检验检测结果仅适用于收到的样品，样品的代表性、真实性和相关信息由委托人负责。





- 地址：成都市龙泉驿区兴茂街 16 号
- 电话：028-85183439
- 传真：028-65099099
- 网址：www.cqi.org

