3. 产品规格和测试方法

除非特别说明 ， 所有的测试都在下列常温条件下进行：

环境温度 (℃): 20 ± 5 环境湿度 (%): 65 ± 20

测试项目	测试方法	质量标准
1. 外形尺寸	用精确度大于 0.02mm的游标卡测试时，为防止电池短路，卡尺的一端卡头应贴上胶纸	直径：20.0(-0.15) mm 高度：3.20(-0.3) mm
2. 开路电压	万用表的精确度不低于 0. 25% ， 内阻大于 1 MΩ	≥ 3.2V
3. 瞬时短路电流	用万用表测试时，每次时间不超过 2秒，避免重复测试，若需再次测试时，时间间隔应在半小时以上	≥ 300 mA
4. 外观	目测	电池外观平整 光洁、无锈迹、无缺陷
5. 放电容量	在温度为 20 ℃ ± 2℃, 湿度为 45% to 75% 的条件下放置 8 小时以上，在负载 15KΩ, 终止电压为 2.0V 情况下持续放电时所测容量	210mAh
6. 振摔测试	将合格样品放在振动机的振台上 , 启动振动机 , 让其振动频率为每分钟 10-15 次, 持续振动八小时	电池性能稳定
7. 高温耐漏液	在 48 ℃的条件下贮存 30天	漏液比率≤ 1%
8. 过放电耐漏液	在电池终止电压达到 2.0V 后, 持续放电 100小时	无漏液

备注

1. 上述测试过程在实践中已严格实行 .
2. 企业标准的要求等同或高于国家标准或国际标准 .
3. 除了上述测试步骤外 , 为满足客户的其它特殊要求 , 我们亦会相应采取其它的特殊测试方法 .