

| [h] | <i>technology</i> | <i>energy density</i><br>[Wh/kg] | <i>specific cost</i><br>[Wh/\$] | <i>operating life</i><br># cycles |
|-----|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|     | NiMH              | 100                              | 3.41                            | 500                               |
|     | NiH2              | 45                               | 10.50                           | 20000                             |
|     | LCO               | 195                              | 2.84                            | 750                               |
|     | LMO               | 150                              | 2.84                            | 500                               |
|     | NiCad             | 30                               | 7.50                            | 500                               |
|     | SLA               | 30                               | 7.00                            | 500                               |
|     | LiPo              | 250                              | 2.50                            | 600                               |
|     | LFP               | 90                               | 1.50                            | 1500                              |