

间虽然存在着共同的文化因素,差异也是很显然的。阿拉尔出土织锦风格单纯,而吐鲁番出土织锦为融合东西方两种文化的产物,它们应来自不同的产地。这里,我们需要再进一步对该锦袍的组织结构进行分析,看看它的技术体系是属于东方还是西方,从而判断它是由中国织工仿制的还是地道的波斯锦。

锦袍面料的组织为 2/1 左向纬斜纹,四重纬浮显花。经线分为表经和夹经两组,作 1:1 排列,其中表经:深褐色,无捻,直径 0.1 毫米,密度 12 枚/厘米,夹经:黄色, Z 捻,捻度中强,直径 0.15 毫米,密度 12 枚/厘米。纬线有黑、湖蓝、黄、白四色,均无捻,直径 0.28 ~ 0.4 毫米,密度 22 × 4 枚/厘米。锦袍外襟镶有皮边,里襟镶接了一块宽 15.7 厘米的团花毯路锦(图版二),毯路直径约 7 厘米,在细线组成的圆环内织有四朵团花和两只相对飞翔的鸾鸟,辅花为菱形花芯(二种),外织四朵团花。其组织为 2/1 左向纬斜纹,四重纬显花。表经、夹经作 1:1 排列,其中表经:白色,无捻,直径 0.1 毫米,密度 18 枚/厘米,夹经:白色,无捻,直径 0.25 毫米,密度 18 枚/厘米;地纬白色,直径 0.2 毫米,纹纬有驼黄、白、蓝三色,直径 0.2 ~ 0.95 毫米,密度 12 × 4 枚/厘米。锦袍袖口处镶接的是双雀栏干锦(图版二),接袖长 10 厘米,黄色地呈现湖蓝、驼色经向条纹,交叉的树枝上停立两只对鸟,下有两幼鸟,花纹呈经向。其组织为 2/1 左向纬斜纹,三重纬显花。表经、夹经作 1:1 排列,其中表经:深褐色,无捻,直径 0.1 ~ 0.15 毫米,密度 12 枚/厘米,夹经: Z 捻,捻度中强,直径 0.2 毫米,密度 12 枚/厘米。纬线有驼、黄、湖蓝三色,无捻,直径 0.2 ~ 0.3 毫米,密度 24 × 3 枚厘米。锦袍的里衬是一种稀疏的平纹织物——绌,经、纬线均无

捻,其中经线直径 0.2 ~ 0.3 毫米,密度 24 枚/厘米,纬线直径 0.15 ~ 0.35 毫米,密度 24 枚/厘米。

锦袍里襟、接袖的纹样也是西方常见的图案。其组织都是斜纹组织,纬浮显花,捻向为 Z,这与我们通常判断西方织锦的特征相吻合。一般认为中国古代织锦是采用平纹组织,经浮显花,捻向为 S。魏先生将它们的组织分析成“五枚斜纹纬线起花”是没有将表经和夹经区分开来,其中的一组夹经并不参加交织,仅仅是为了增加织物的厚度,它们应是三枚纬斜纹。

更为重要的是,笔者在这件锦袍上找到了机边。锦袍的下摆即织物的幅宽为 89 厘米,两侧均保留有机边,锦袍的底部也另接有一条宽 1.5 厘米的机边(图四)。机边的存在不仅有力地证实了我们对经、纬向判断的正确,还为我们判断织锦的技术体系提供了新的依据。该锦的机边存留有直径约 0.4 厘米的毛圈,这种机边是笔者在观察了大量东、西方古代织锦后总结出的判断古代西方织锦的重要特征。中国织锦一贯重视边维的装饰,不仅要求织造平挺,还常牵彩条经以点缀,使织物陡显华丽、高贵,这一传统历代相沿。而西方织物在古代往往有机边留有毛圈的特点,这与他们所采用的纺织原料和织物结构有关。其一,在古代西方,最早拥有的纺织原料毛、棉、麻等短粗纤维类织物的经、纬线比较粗糙,摩擦阻力大,织造时需有较大的投梭、打纬力;其二,西方采用的是纬显花结构,经线密度低,仅靠经线本身无法承受如此大投梭、打纬力,故需在边线处给予加强支持,通常采用的方法就是在边线处辅以较粗的麻线。而这些麻线在织物织成后既影响美观,缝制成衣时又不平整,故再将其抽去,机边的毛圈由此形成。这类机边留有毛圈的织物在吐鲁番也有出土,曾有人将这种机边视为轴头,然而这在工艺上