

ЦЕНТРИПОР РАПИД 032 («CENTRIPOR RAPID 032»)

Характеристики продукта

- Высокий противоморозный эффект добавки позволяет производить строительный раствор на холодных материалах
- Добавка является комплексной, на основе смеси солей и не требует введения дополнительно воздухововлекающих добавок
- Высокая стабилизация растворной смеси, отсутствие водоотделения и расслоения
- Комплекс солей и модификаторов в данной добавке, позволяет производить кладку строительного раствора вплоть до -30C
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Кладочные растворы
- Строительные растворы

Рекомендации по применению

Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Эффективность добавки зависит от расхода в составе растворной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства.

При работе с раствором необходимо учитывать действующие предписания по строительству в зимних условиях.

В случае замерзания раствора в кладке и последующего размораживания деформации кладки значительно меньше, что позволяет избежать значительных затрат на исправление дефектов



Характеристики продукта «ЦЕНТРИПОР РАПИД 032» («CENTRIPOR RAPID 032»)

Жидкий						
«ЦЕНТРИПОР РАПИД 032» («CENTRIPOR RAPID 032»)						
Комплексная противоморозная добавка с воздуховолекающим эффектом для строительных растворов						
Жидкость коричневого цвета, допускается мутная взвесь						
ТУ 20.59.57-160-51552155-2017						
1,160 — 1,190 г/см3 2,0- 5,0 0,1						
				По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15 °C и не выше плюс 40 °C. 12 месяцев со дня изготовления канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем		

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.

М		-Rauchemie	Www mc-	hauchemie ru	\Box info@mc_	-bauchemie.ru 🗌 тел	T 8 800 555 06 05
IVI	v	-Dauchellile	□ www.mc-	Dauchenne, ru		·Dauchellie.ru Tej	1. 0 000 333 00 03