



«MC-TECHNIFLOW 41» («MC-ТЕХНИФЛОУ 41»)

Характеристики продукта

- Высококонтцентрированный, модифицированный продукт конденсации нафталин формальдегида сульфоновой кислоты
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Не выпадает в осадок при хранении или замерзании
- Эффективно диспергирует цементное тесто в бетонной смеси
- Сильно пластифицирует бетонную смесь и снижает ее водопотребность
- Снижает расходы на укладку и уплотнение бетона
- Разрешается применение с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Улучшение удобоукладываемости и однородности бетонных смесей, в том числе и жестких
- Получение высокомарочных и высокопрочных бетонов
- Не замедляет скорость набора прочности
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Производство товарного бетона
- Высокопрочные бетоны
- Бетоны для производства полов (с фиброй)

Рекомендации по применению

Наибольший эффект действия добавки достигается при ее добавлении в бетонную смесь после короткого перемешивания остальных компонентов бетонной смеси с водой затворения. Возможно дозирование добавки также вместе с водой затворения. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам.

**Характеристики продукта «MC-TECHNIFLOW 41» («MC-ТЕХНИФЛОУ 41»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«MC-TECHNIFLOW 41» («MC-ТЕХНИФЛОУ 41»)
Вид добавки	Добавка пластифицирующая для бетонов и строительных растворов
Плотность	1,080 – 1,110 гс/м3
Рекомендуемые дозировки	от 0,5 до 2,0%
Внешний вид	Коричневая жидкость
Сертифицировано	ТУ 5745-186-51552155-2013 с изм. №1, №2
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °С.
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.