

«ЦЕНТРИПОР ТФМ 411Р» («CENTRIPOR TFM 411R»)

Характеристики продукта

- Комплексная добавка, регулирующая плотность, удобоукладываемость и сохраняемость растворной смеси
- Не требуется вводить известь, пластификаторы и другие добавки
- Снижение расхода воды до 40%
- Увеличение выхода раствора до 30%
- Повышение скорости работ в два раза для неопытного каменщика
- Не требуется укладка раствора на каждый кирпич, достаточно разложить его по грядке и выложить ряд раствор сам заполнит швы
- Снижение отходов и потерь раствора

Области применения

Добавка применяется в растворах для обеспечения их поризации, стабилизации и сохраняемости подвижности.

Рекомендации по применению

«ЦЕНТРИПОР ТФМ 411Р» («CENTRIPOR TFM 411R») рекомендуется использовать для получения качественных строительных растворов. Очередность дозирования добавки не ограничивается. Добавка вводиться как с водой затворения, так и после. При введении добавки значительно снижается расход воды затворения для получения требуемой пластичности. Для штукатурных растворов следует использовать меньшие расходы добавки.



Технические характеристики «ЦЕНТРИПОР ТФМ 411Р» («CENTRIPOR TFM 411R»)

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см ³	0,990 — 1,010
Рекомендуемые	%, жидкой добавки	0,2- 1,5
дозировки	от массы цемента	

Характеристики продукта «ЦЕНТРИПОР ТФМ 411Р» («CENTRIPOR TFM 411R»)

Физические характеристики добавки	Жидкий				
Название добавки	«ЦЕНТРИПОР ТФМ 411Р» («CENTRIPOR TFM 411R»)				
Вид добавки	добавка воздухововлекающая для строительных растворов				
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета				
Документация	ТУ 20.59.57-035-51552155-2018 с изм. №1, №2				
Транспортирование и хранение	при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °C и не выше плюс 40 °C.				
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления				
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из				
	пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем				

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.

М		-Rauchemie	Www mc-	hauchemie ru	\square info@mc_	-bauchemie.ru 🗌 тел	T 8 800 555 06 05
IVI	v	-Dauchellile	□ www.mc-	Dauchenne, ru		·Dauchellie.ru Tej	1. 0 000 333 00 03