

Emcefix G

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ГРУБЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ С ДОБАВЛЕНИЕМ МИКРОФИБРЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ПОВЫШАЮЩИХ АДГЕЗИЮ

Характеристики продукта

- При работе с составом Emcefix G нет необходимости использовать специальные грунтовки, которые увеличивают сцепление отремонтированных участков с поверхностью изделия
- Ремонтный состав готов к использованию после смешивания с водой
- Обладает высокой скоростью набора ранней прочности
- Высокая адгезия уже на первые сутки
- Состав модифицирован полимерными добавками и специальными волокнами
- Максимальная толщина одного слоя 30 мм
- Ремонтный состав обладает высокой морозостойкостью, водонепроницаемостью и долговечностью
- Поверхность не выцветает под действием ультрафиолета
- Подходит для горизонтального нанесения, в том числе потолки
- Отсутствует необходимость влажностного ухода

Области применения

- Ремонтный состав для бетонных и железобетонных конструкций для промышленного, гражданского и транспортного строительства.
- Устранение крупных недостатков на поверхности изделий и конструкций последствий ударов, сколов, крупных каверн, недоуплотнений и т.п.

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Смотри памятку "Общие указания обработки для крупнозернистого ремонтного состава".

Смешивание

Emcefix G засыпается в отмеренное количество воды при постоянном перемешивании до получения однородной консистенции. Для смешивания используется смесители принудительного действия или тихоходные двулопастные мешалки. Замес вручную, а также замес частичных количеств не допускается. Продолжительность смешивания составляет 5 минут.

Соотношение компонентов

На один мешок, содержащий 25 кг Emcefix G требуется примерно 2,5-3,5 л воды. Поскольку в составе Emcefix G в качестве вяжущего вещества используется цемент, могут возникнуть отклонения расхода воды.

Нанесение состава

Етмсеfix G наносится вручную. Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. В случае горизонтального нанесения необходимо использовать шнековые насосы с регулируемой мощностью. Для таких случаев следует обратиться к нам за специальной консультацией.

Если к изделию предъявляются повышенные требования, и дефект, который необходимо отремонтировать, подвергается повышенным нагрузкам, возможно сделать высокоподвижную смесь из рем состава Emcefix G, напоминающую «цементное молочко», обработать смесью участок, который требуется отремонтировать, и не дожидаясь высыхания «молочка», нанести основной ремонтный состав Emcefix G. Нанесение такого «цементного молочка», позволит заменить использование грунтовки.

Обработка поверхности

После нанесения Emcefix G можно разгладить при помощи деревянной/пластмассовой тёрки или затереть крупнопористой резиновой губкойтёркой



Технические характеристики Emcefix G

Характеристика	Единицы	Значение	Примечания
Наибольшая крупность зерен	ММ	2,5	
Толщина нанесения	MM	30	За одно нанесение
		До 60	За два нанесения
Водоудерживающая способность	%	не менее 95	FOCT 28013
Подвижность растворной смеси	СМ	Пк2	ΓΟCT 28013
Рекомендуемые усло- вия для работы	°C	5-30	
Количество воды для затворения	Л	0,1-0,15	на 1 кг смеси
Расход	кг/м ²	19-20	на 10 мм
Прочность при сжатии,	МПа		При 20 °C и 60 % влажн
не менее			сти
1 сутки		10	
28 сутки		35	
Прочность сцепления с	МПа		При 20°С и 60 % ВПОЖИО
основанием, не менее			При 20 °C и 60 % влажно-
28 сутки		1,0	СТИ
Морозостойкость, не менее	цикл	F100	ГОСТ 10060
Марка раствора по во- донепроницаемости		W8	ΓΟCT 12730.5

Характеристики продукта Emcefix G

Название продукта	Emcefix G (Эмцефикс Джи)	
Вид	Сухая смесь	
Цвет	Серый согласно эталону	
Транспортирование и хранение	Мешки транспортировать в крытых транспорт	
	ных средствах в соответствии с правилами пе-	
	ревозки грузов. Хранить в крытых сухих поме-	
	щениях в условиях, обеспечивающих сохран-	
	ность упаковки и предохранение от увлажнения	
Срок хранения	1 год со дня изготовления	
Форма поставки	25 кг мешки	

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.