

«МУРАПОР КОМБИ 754» («MURAPOR KOMBI 754»)

Характеристики продукта

- Комплексная добавка, регулирующая плотность, удобоукладываемость и сохраняемость растворной смеси
- Не требуется постоянное перемешивание, жизнеспособность раствора до 24 часов
- Не требуется вводить известь, пластификаторы и другие добавки
- Снижение расхода воды до 40%
- Увеличение выхода раствора до 30%
- Повышение скорости работ в два раза для неопытного каменщика
- Не требуется укладка раствора на каждый кирпич, достаточно разложить его по грядке и выложить ряд – раствор сам заполнит швы
- Не требуется порционная доставка в течение дня, отсутствие простоев по вине транспорта
- Снижение отходов и потерь раствора, особенно в жаркую погоду

Области применения

Производство кладочных и штукатурных растворов

Рекомендации по применению

Мигарог Коты 754 рекомендуется использовать для получения качественных кладочных растворов, в том числе с длительной жизнеспособностью. Очередность дозирования добавки не ограничивается. Добавка вводиться как с водой затворения, так и после. Добавка эффективна при низких расходах цемента. При введении добавки значительно снижается расход воды затворения для получения требуемой пластичности. Для штукатурных растворов следует использовать меньшие расходы добавки.

Технические характеристики «МУРАПОР КОМБИ 754» («MURAPOR KOMBI 754»)

Характеристика	Единицы	Значение	
Плотность	г/см ³	1,060 – 1,120	
Рекомендуемые	%, жидкой добавки	0,2- 1,5	
дозировки	от массы цемента		



Характеристики продукта «МУРАПОР КОМБИ 754» («MURAPOR KOMBI 754»)

Физические характеристики добавки	Жидкий «МУРАПОР КОМБИ 754» («MURAPOR KOMBI 754»)		
Название добавки			
Вид добавки	Добавка воздухововлекающая для строительных растворов		
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета, допускается наличие незначительного осадка (взвеси)		
Документация	ТУ 20.59.57-152-51552155-2017		
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °C и не выше плюс 40 °C.		
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления		
Форма поставки			
	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем		

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.

MOD 1 '	1	1 .	□ . C ⊙	1 1 ' -	0 000 555 00 05
MC-Ballchemi	e i i www.mc-r	panichemie ri	1 + 1nto (w mc-	-bauchemie.ru 🗆 тел	. 8 800 555 06 05