



«ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)

Характеристики продукта

- Не содержит органических растворителей, не огнеопасен
- Повышает прочность и долговечность поверхностного слоя бетона
- Готов к использованию, не допускается разбавление или смешение
- Увеличивает срок службы покрытия из бетона
- Снижает вероятность появления трещин
- Снижает истираемость и пыление бетона
- Наносится кистью, валиком или распылителем
- Позволяет заменить укрытие пленкой

Области применения

- Применяется для ухода за покрытиями на основе цемента (замена влажного ухода или укрытия паронепроницаемыми материалами)
- Применяется для ухода за дорожным бетоном

Рекомендации по применению

Emcoril B VM предназначен для защиты и ухода за свежесделанными бетонными покрытиями на основе цемента. Emcoril B VM наносится на горизонтальные поверхности, немедленно после укладки и уплотнения бетонной смеси при температуре не ниже +5 °С. В отличие от анионных составов, продукт образует пленку на границе раздела фаз твердое жидкое, в результате чего образуется сплошная пленка, препятствующая испарению воды. Emcoril B VM особенно эффективен при воздействии повышенных температур, ветра, образуя на поверхности плотную пленку, что приводит к повышению качества бетона и его долговечности. Средство наносится путем воздушного или безвоздушного распыления ручным или механическим методом на поверхность свежесделанной бетонной или растворной смеси с целью предотвращения испарения влаги с поверхности конструкции. Расстояние от распылителя до поверхности бетона должно составлять 0,5-1,0 метра. В случае необходимости нанесения последующих составов на основе цемента, необходимо убедиться в отсутствии пленки. Обычно, покрытие Emcoril B VM разрушается в течение 1-3 недель после нанесения. Основная область применения Emcoril B VM, это уход за бетонными дорогами и аэродромами.

Технические характеристики «ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см ³	0,970 – 0,990
Расход	г/м ²	Не менее 250



Характеристики продукта «ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)
Вид добавки	Средство по уходу за бетоном и раствором
Внешний вид	Однородная жидкость белого цвета
Документация	Заключение ЦНИИ 26 ТУ 20.59.59-145-51552155-2019, с изм. №1
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	3 месяца со дня изготовления
Форма поставки	специальные контейнеры из пластмасс: полиэтилена, полистирола, полипропилена емкостью 200 л и 1000 л.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.