



## «МУРАПОР КОМБИ 756 (050)» («MURAPOR KOMBI 756 (050)»)

### Характеристики продукта

- Комплексная добавка, регулирующая плотность, удобоукладываемость и сохраняемость растворной смеси
- Не требуется постоянное перемешивание, жизнеспособность раствора до 12 часов
- Не требуется вводить известь, пластификаторы и другие добавки
- Снижение расхода воды до 40%
- Увеличение выхода раствора до 30%
- Повышение скорости работ в два раза для неопытного каменщика
- Не требуется укладка раствора на каждый кирпич, достаточно разложить его по грядке и выложить ряд – раствор сам заполнит швы
- Не требуется порционная доставка в течение дня, отсутствие простоев по вине транспорта
- Снижение отходов и потерь раствора, особенно в жаркую погоду

### Области применения

Производство штукатурных и кладочных растворов

### Рекомендации по применению

Murapor Kombi 756 (050) рекомендуется использовать для получения качественных кладочных растворов, в том числе с длительной жизнеспособностью. Очередность дозирования добавки не ограничивается. Добавка вводится как с водой затворения, так и после. Добавка эффективна при низких расходах цемента. При введении добавки значительно снижается расход воды затворения для получения требуемой пластичности. Для штукатурных растворов следует использовать меньшие расходы добавки.

### Технические характеристики «МУРАПОР КОМБИ 756 (050)» («MURAPOR KOMBI 756 (050)»)

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,050 – 1,090
Рекомендуемые дозировки	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2- 0,7

**Характеристики продукта «МУРАПОР КОМБИ 756 (050)» («MURAPOR KOMBI 756 (050)»)**

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	«МУРАПОР КОМБИ 756 (050)» («MURAPOR KOMBI 756 (050)»)
Вид добавки	Добавка воздухововлекающая для строительных растворов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Документация	ТУ 20.59.57-162-51552155-2017 с изм. №1, №2
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.