



«Центрипор Рапид 030» («Centripor Rapid 030»)

Характеристики продукта

- Сильный противоморозный эффект
- Универсальный продукт, применяется как для производства товарного бетона, так и раствора
- Соответствует требованиям ГОСТ 24211 для противоморозных добавок
- При применении в бетонной смеси сочетается с любыми пластификаторами
- Позволяет получить высокую связность и однородность, в том числе при использовании проблемных заполнителей
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Товарный бетон
- Кладочные растворы

Рекомендации по применению

Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства. Воздухововлекающий эффект проявляется в дозировках свыше 1% от массы цемента по готовому продукту, что может быть использовано для повышения морозостойкости бетона или стабилизации растворной смеси.

Необходимо учитывать действующие предписания по строительству в зимних условиях.

**Характеристики продукта «Центрипор Рапид 030» («Centripor Rapid 030»)**

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	«Центрипор Рапид 030» («Centripor Rapid 030»)
Вид добавки	Комплексная противоморозная добавка для строительных растворов и бетонов
Цвет	Жидкость коричневого цвета, допускается мутная взвесь
Документация	ТУ 20.59.57-246-51552155-2017
Плотность	1,140 – 1,200 г/см ³
Рекомендуемые дозировки%, жидкой добавки от массы цемента	0,2- 5,0
Содержание Cl ⁻ , %, не более	0,1
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.