



«МС-ПАУЭРФЛОУ 6959» («MC-POWERFLOW 6959»)

Характеристики продукта

- Существенно повышает раннюю прочность бетона (до 300-400%), твердеющего в естественных условиях и условиях ТВО
- Позволяет сократить продолжительность цикла, снизить максимальную температуру либо полностью отказаться от проведения ТВО
- Не снижает конечную прочность бетона
- Не требует увеличения времени предварительной выдержки
- Не имеет ограничений по максимальной температуре и продолжительности прогрева ЖБИ
- Может применяться при прогреве изделий острым паром и электроразогреве смесей
- Увеличивает связанность бетонных смесей
- Обладает пластифицирующим и водоредуцирующим эффектом
- Не содержит опасных и вредных для бетона и стальной арматуры веществ
- Не влияет на электропроводность бетонных смесей и бетона
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Повышение прочности, водонепроницаемости и долговечности бетона или снижение расхода цемента при неизменных характеристиках бетона

Области применения

Добавки применяются для приготовления бетонных и растворных смесей, предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического строительства. Малопрогревная и беспрогревная технологии изготовления бетона. Изготовление бетона с 2-х и 3-х кратным ежесуточным оборотом форм.

Рекомендации по применению

MC-POWERFLOW 6959 является жидкой комплексной добавкой – состоящей из комплекса пластификаторов, инновационного компонента, отвечающего за раннюю прочность твердения и вспомогательных веществ.

MC-POWERFLOW 6959 дозируется в бетонную смесь любым доступным способом. Максимальный пластифицирующий эффект можно получить, дозируя добавку в воду затворения. Время перемешивания должно быть достаточным для распределения добавки и проявления её свойств.

Максимальный эффект добавки достигается в возрасте бетона от 4 до 24 часов. По истечении этого времени эффект добавки нивелируется.

MC-POWERFLOW 6959 может применяться совместно с другими добавками MC. В случае возникновения затруднений, пожалуйста проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами.

**Характеристики продукта «МС-ПАУЭРФЛОУ 6959» («MC-POWERFLOW 6959»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС-ПАУЭРФЛОУ 6959» («MC-POWERFLOW 6959»)
Вид добавки	Добавка водоредуцирующая для бетонов и строительных растворов
Цвет	Жидкость белого цвета
Рекомендуемые дозировки	от 1,0% до 6,0%
Плотность	1,060 – 1,090 г/см ³
Документация	ТУ 20.59.57-275-51552155-2019
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.