



«Центрипор Рапид 031» («Centripor Rapid 031»)

Характеристики продукта

- Добавка является комплексной, на основе полиспиртов и не требует введения воздухововлекающих добавок
- Высокая стабилизация растворной смеси, отсутствие водоотделения и расслоения
- Добавка не влияет на сохраняемость подвижности, даже при температуре раствора +35 и более
- Добавка обладает высоким противоморозным эффектом с возможностью работать до -25С при этом раствор не требует постоянного перемешивания
- При применении данной добавки не нужно дополнительно вводить в строительный раствор известь, воздухововлекающие и противоморозные модификаторы
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Кладочные растворы
- Строительные растворы

Рекомендации по применению

Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Эффективность добавки зависит от расхода в составе растворной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства.

При работе с раствором необходимо учитывать действующие предписания по строительству в зимних условиях.

**Характеристики продукта «Центрипор Рапид 031» («Centripor Rapid 031»)**

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	«Центрипор Рапид 031» («Centripor Rapid 031»)
Вид добавки	Добавка воздухововлекающая для зимних строительных растворов
Цвет	Жидкость коричневого цвета
Документация	ТУ 20.59.57-107-51552155-2017 с изм. №1
Плотность	1,170 – 1,200 г/см ³
Рекомендуемые дозировки %, жидкой добавки от массы цемента	0,2-1,0
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 16 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.