



Emcerphob SN

Водоотталкивающий защитный пропитывающий состав

Характеристики продукта

- Готов к употреблению
- Содержит растворитель
- Водоотталкивающий и влагонепроницаемый
- Обладает высокой глубиной проникновения
- Высыхает после нанесения
- Без образования пленки
- Можно впрыскивать (инъектировать) и наносить вручную
- Уменьшает процесс разрушения
- Наносится кистью, валиком или распылителем
- Снижает ущерб и сокращает убытки, причиненные морозом, налетом растаявших солей и другими средствами таяния, которые могут возникнуть на бетонных площадях

Области применения

- Для пропитывания фасадов (кирпичная и известковая каменная кладка песчаника; природного камня; штукатурки, бетона).
- Для защиты керамических изделий и кирпичной крыши

Рекомендации по применению

Благодаря устойчивости к щелочам, Emcerphob SN может применяться на очень свежем бетоне.

Подготовка основания. Основание должно быть чистым и свободным от прилипания мелких частиц (уменьшение адгезии). Влажные основания не уменьшают адгезию, но поверхность не должна быть мокрой. Глубина проникновения намного больше на сухих основаниях. Существующие трещины должны быть восстановлены до нанесения, удалены все лишние вещества. Появившиеся швы, соединения трещин и пр. должны быть запечатаны с помощью подходящего плотного изоляционного материала. Перед началом работы все площади, на которые не должен попадать состав, например, окна и двери, должны быть прикрыты. Удалять капли на окнах следует сразу, с чистящим средством MC.

Применение. Состав может наноситься мягкой кистью, щетками для покраски потолков или распылителем со специальными стойкими к растворителям шлангами и клапанами.

Применять Emcerphob SN пока он не впитается в основание. На вертикальных поверхностях состав лучше применять снизу вверх, чтобы достигнуть 100 % наполнения материалом.

Область применения зависит от впитывающей способности основания и от метода нанесения. Обычно это 200-500 мл/м² на применимую часть. Благодаря гидрофобизирующему эффекту Emcerphob SN нанесение последующих покрытий затруднительно. Emcerphob SN содержит огнеопасные растворители. Все общепринятые предосторожности в технологии покрытия должны соблюдаться во время применения и хранения.

Дополнение. Погодные условия могут влиять на эффективность впитывания и насыщенность состава, снижая их. Если водоотталкивающий эффект заметно снизился, рекомендуется заново нанести покрытие не позже чем через 5 лет.



Технические характеристики Emserhob SN

Характеристика	Единицы	Значение
Точка воспламенения	°C	35
Концентрация (плотность, густота)	г/см ³	0,85
Расход	мл/м ²	200–500
Условия температуры	°C	5–30
Время высыхания	ч	2
При температуре +20 °C		

Характеристики продукта Emserhob SN

Продукт проверен согласно стандарту качества DIN EN ISO 9001	
Основа	Силоксан
Цвет	Прозрачный
Условия хранения	Хранить в крытых сухих помещениях и при неморозных условиях в течение максимум 12 месяцев
Форма поставки	Канистры 25 л, 1 паллета (14 канистр по 25 л), бочки 200 л

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.