

«МС-ГриндингПро 02» («МС-GrindingPro 02»)

Характеристики продукта

- Применяется в качестве технологической добавки, улучшающей процесс помола цемента
- Уменьшает налипание цемента на мелющие тела в шаровых мельницах
- Позволяет снизить энергозатраты на помол и повысить производительность на 10% и более без снижения физико-механических показателей цементов
- Оказывает модифицирующие действия при интенсификации помола цемента
- Оптимален при работе со сложными сырьевыми материалами
- Совмести с пластифицирующими добавками основных типов ПКЭ, СНФ, ЛСТ, СМФ и стабилизирующими добавками на основе эфиров целлюлозы, бентонитовых глин, модифицированных крахмалов и пр.
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры

Области применения

Помол цементного клинкера, в качестве интенсификатора помола

Производство цементов типа ВНВ (вяжущее низкой водопотребности)

Рекомендации по применению

«МС-ГриндингПро 02» («МС-GrindingPro 02»)- интенсификатор помола клинкера, который следует подавать в камеру мельницы цемента или на ленту конвейера подачи клинкера или гипса.

При подаче «МС-ГриндингПро 02» следует обеспечить точность дозирования не ниже 1,5% от общей массы продукта

Рекомендуемая дозировка 200-500г на тонну клинкера. Точную дозировку следует подбирать в лаборатории, путем проведения испытаний.



Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС-ГриндингПро 02» («МС-GrindingPro 02»)
Вид добавки	Технологическая добавка для цементов
Внешний вид	Жидкость красно-коричневого цвета
Рекомендуемые дозировки	от 0,3 до 2,0%
Плотность	1,050-1,070 г/см3
Документация	ТУ 20.59.57-216-51552155-2017 с изм. №1
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15 °C и не выше плюс 40 °C.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из
	пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.