

Тип цемента	Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок
Класс прочности	52.5 нормальнотвердеющий
Обозначение	ЦЕМ 0 52.5Н ГОСТ 31108-2020
Производитель	ООО "Холсим (Рус) Строительные Материалы"
Адрес	Россия, 140414, г. Коломна, ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00392/21 действия с 25.11.2021 по 24.11.2022

Качественные характеристики ЦЕМ 0 52.5Н**Период: III квартал 2022 год****Средние значения результатов физико-механических испытаний**

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	2.1	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	3582	-
Нормальная густота цементного теста	%	27.7	-
Водоотделение	%	24.8	-
Начало схватывания	мин	140	не ранее 45
Конец схватывания	мин	188	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	27.4	не менее 20
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	4.6	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	60.4	не менее 52.5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	8.6	-
Предел прочности при сжатии после пропаривания	МПа	37.8	-
Равномерность изменения объема	мм	0	не более 10

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
SiO ₂	20.0	-
Al ₂ O ₃	4.7	-
CaO	63.1	-
Fe ₂ O ₃	3.1	-
MgO	3.3	-
TiO ₂	0.2	-
P ₂ O ₅	0.1	-
SO ₃	2.7	не более 4.0
Na ₂ O	0.1	-
K ₂ O	0.4	-
Na ₂ Oэкв.	0.3	-
П.П.П.	1.7	не более 3.0
Н.О.	1.0	не более 3.0
Cl	0.01	не более 0.1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	69.3
C ₂ S	9.5
C ₃ A	4.7
C ₄ AF	12.2
CaOсв.	1.4

На ООО «Холсим (Рус) СМ» действует система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015