(a)

Yield stress

Yield stress (MPa)

60
55
50
45
40
35
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Material

(b)

Young's modulus

Modulus (MPa)

3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Material

(c)

Elongation at break

Elongation at break (%)

275
250
225
200
175
150
125
100
75

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Material

(d)

Maximum force

Maximum force (kN)

0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Material