

intela

INDUSTRIA TEXTIL  
LATINOAMERICANA C. LTDA.

FICHA TÉCNICA  
JERSEY ALGODÓN ABIERTO

CÓDIGO  
FT-JE-  
ALGODONABIERTO

REV. 01 | Julio 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DESCRIPCIÓN     | PARÁMETRO   | UNIDAD           | ESPECIFICACIÓN (+/-) |
|-----------------|-------------|------------------|----------------------|
| COMPOSICIÓN     | Algodón     | %                | 100                  |
| CARACTERÍSTICAS | Peso        | g/m <sup>2</sup> | 210 ±5%              |
|                 | Ancho       | cm               | 172 ±1               |
|                 | Rendimiento | m/kg             | 2,77 ±5              |
| ENCOGIMIENTO    | Ancho       | %                | 5 MAX                |
|                 | Largo       | %                | 5 MAX                |

CONDICIONES DE LAVADO

| Nº | INSTRUCCIONES DE CUIDADO                                                   | SÍMBOLO                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | No dejar en remojo.                                                        |    |
| 2  | Temperatura máxima de lavado 30 °C (ambiente), proceso normal.             |    |
| 3  | Lavar colores similares.                                                   |    |
| 4  | No usar cloro. Solo blanqueador a base de peróxido (cuando sea necesario). |  |
| 5  | No exprimir.                                                               |  |
| 6  | Secar en tendedero por el revés y a la sombra.                             |  |
| 7  | Secado a temperatura baja, temperatura máxima 60 °C.                       |  |
| 8  | Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor.         |  |

OBSERVACIONES TÉCNICAS

- Los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono entre baños, dentro de la tolerancia de la normativa aplicable.
- El control de tonos debe ser efectuado por baños para evitar diferencias en el producto final.
- Almacenar los rollos de tela de forma horizontal, para evitar diferencias en anchos.
- Almacenar en sombra, sin exposición directa a luz solar o artificial intensa, ya que puede generar manchas por mal almacenamiento.
- Se recomienda rotar la mercadería expuesta en percheros.
- Productos estampados pueden presentar menores solideces.
- El porcentaje de Algodón indica el porcentaje de degradabilidad del producto.

COMPROMISO AMBIENTAL

Intela Cía. Ltda. fabrica con responsabilidad ambiental. Contamos con planta de tratamiento de aguas residuales, gestión responsable de desechos y procesos de menor impacto ambiental. Usamos las mejores marcas de colorantes para garantizar alta solidez y minimizar la contaminación hídrica. El algodón utilizado es biodegradable y el porcentaje de algodón indica el nivel de degradabilidad del producto.

Elaborado por:  
**Ing. Oscar Canchig G.**  
Depto. Técnico de Calidad

Aprobado por:  
**Gerencia Técnica**  
Intela Cía. Ltda.

Fecha de emisión:  
**Julio 2026**  
Revisión: 01