

intela INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA C. LTDA.	FICHA TÉCNICA FLEECE 2.20	CÓDIGO FT-FL-2.20 REV. 01 Julio 2026	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DESCRIPCIÓN	PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN (+/-)
COMPOSICIÓN	Poliéster	%	65 ±3
	Algodón	%	35 ±3
CARACTERÍSTICAS	Peso	g/m²	236 ±5
	Ancho	cm	96 ±2
	Rendimiento	m/kg	2,20 ±5
ENCOGIMIENTO	Ancho	%	5 MAX
	Largo	%	5 MAX
CONDICIONES DE LAVADO			
Nº	INSTRUCCIONES DE CUIDADO	SÍMBOLO	
1	No dejar en remojo.		
2	Temperatura máxima de lavado 30 °C (ambiente), proceso normal.		
3	Lavar colores similares.		
4	No usar cloro. Solo blanqueador a base de peróxido (cuando sea necesario).		
5	No exprimir.		
6	Secar en tendedero por el revés y a la sombra.		
7	Secado a temperatura baja, temperatura máxima 60 °C.		
8	Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor.		
OBSERVACIONES TÉCNICAS			
- Los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono entre baños, dentro de la tolerancia de la normativa aplicable. - El control de tonos debe ser efectuado por baños para evitar diferencias en el producto final. - Almacenar los rollos de tela de forma horizontal, para evitar diferencias en anchos. - Almacenar en sombra, sin exposición directa a luz solar o artificial intensa, ya que puede generar manchas por mal almacenamiento. - Se recomienda rotar la mercadería expuesta en percheros. - Productos estampados pueden presentar menores solidez. - El porcentaje de Algodón indica el porcentaje de degradabilidad del producto.			
COMPROMISO AMBIENTAL			
Intela Cía. Ltda. fabrica con responsabilidad ambiental. Contamos con planta de tratamiento de aguas residuales, gestión responsable de desechos y procesos de menor impacto ambiental. Usamos las mejores marcas de colorantes para garantizar alta solidez y minimizar la contaminación hídrica. El algodón utilizado es biodegradable y el porcentaje de algodón indica el nivel de degradabilidad del producto.			
Elaborado por: Ing. Oscar Canchig G. Depto. Técnico de Calidad	Aprobado por: Gerencia Técnica Intela Cía. Ltda.	Fecha de emisión: Julio 2026 Revisión: 01	