## 「状態図」の解説文(「知恵蔵」より)

相図ともいう。物質が、その置かれた環境に応じ、つまり、温度、 圧力、磁場や電場の強さなどの状態変数に対して、どのようにそ の存在状態(固相、液相、気相など)を変えるかを示す。2成分以上 では、濃度が変数に加わり、相にも各種化合物相や、それらの溶 相が加わる。複数の相が共存する場合を不均一系という。ある不 均一物質系が特定の環境下でどのような相で構成されるか、その 結果、どのような<mark>化学反応や相変態が起こるかを予想できる</mark>。化 合物の合成、混合物の分離・抽出・精製、金属製錬、合金やセラ ミックスの製造など物質製造のあらゆる局面で、製造条件(特に、 温度)と製品及びその特性制御の基本的なツールとして活用される。 状態図の基本は、各温度で十分な時間をおいて各相間の関係を安 定させて作った<mark>平衡状態図</mark>であるが、焼き入れ、焼き戻しなど熱 処理と呼ばれる材料製造の実用面では、物質の原子レベルでの移 動速度が温度変化の速度に追随できないために生ずる不安定相も 考慮した非平衡状態図も利用される。(徳田昌則 東北大学名誉教授 / 2008年)

# 相図の基礎

Gibbsの自由エネルギー

 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ 


# 相律

Gibbs Phase Rule

$$P + F = C + 2$$


P:相の数

C:成分の数 F:系の自由度



$$CaMg(CO_3)_2$$
 +  $2SiO_2$  =  $CaMgSiO_6$  +  $2CO_2$    
ドロマイト 石英 ディオプサイド 二酸化炭素

成分の数は SiO<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、MgCaO<sub>2</sub>の3つ






Fig. 7.5. Diagram including metastable phases occurring in the system SiO<sub>2</sub>.

 $H_2O$ 


SiO<sub>2</sub>


 $\Delta G = RT \ln P$ 

# 2成分系の状態図

### 共晶点型

AとBは液体状態で完全に混じりあう AとBは固体状態では全く混じりあわない








### 固溶体型

AとBは液体状態で完全に混じりあう AとBは固体状態で完全に混じりあう

固溶体: Solid Solution









### A,Bにそれぞれ固溶領域がある場合の共晶点型状態図

Aに少しだけBが固溶する(α相) Bに少しだけAが固溶する(β相)




### AとBで化合物を作る場合 (1)



温度を上げていくとA<sub>2</sub>B化合物はT<sub>1</sub>において融解し、融液と平衡状態になる

化合物A<sub>2</sub>B はcongruent に融解する

### AとBで化合物を作る場合 (2)



温度を上げていくとA<sub>2</sub>B化合物はT<sub>1</sub>において溶融し、融液とAに分解する

化合物A<sub>2</sub>Bは incongruentに 融解する





Fig. 266.—System MgO-SiO<sub>2</sub>.

N. L. Bowen and Olaf Andersen, Am. J. Sci. [4], 37, 488 (1914); modified by J. W. Grieg, ibid. [5] 13, 15, 133–54 (1927).


Na2O - SiO2





# 3成分系の状態図


三角図上の組成

# 三角図上の組成









# 状態図には決して出てこない物質 = ガラス

