
(a)
C-0.4
PENN R^2 = 0.992
(b)
C-0.5
PENN R^2 = 0.999
(c)
F10S10-0.3
PENN R^2 = 0.996
(d)
F20-0.3
PENN R^2 = 0.994
(e)
F20S20-0.4
PENN R^2 = 0.998
(f)
S40-0.4
PENN R^2 = 0.977
S_{avg}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
20
40
60
Drying time (d)
Experiment
PENN
Data-driven net
FD + regression