

ISO 11820 建筑材料不燃性试验报告

样品编号: test3
试验编号: 20260617-211620
试验日期:
操作员: admin
环境温度: 25.0 ° C
环境湿度: 50.0 %
设备名称: 一号试验炉
试验前质量: 100.00 g
试验后质量: 40.39 g
失重量: 59.61 g
失重率: 59.61%
试验时长: 63 秒

温升数据:
炉温1温升(ΔT_{f1}): 724.56 ° C
炉温2温升(ΔT_{f2}): 724.75 ° C
表面温升(ΔT_s): 589.13 ° C
中心温升(ΔT_c): 409.86 ° C

火焰信息:
是否出现持续火焰: 是
火焰发生时刻: 28 秒
火焰持续时间: 16 秒

判定结论: 不合格
样品温升: 589.13 ° C → 不通过
失重率: 59.61% → 不通过
火焰持续时间: 16 秒 → 不通过