

ISO 11820 建筑材料不燃性试验报告

样品编号: 202431060242

试验编号: 20260627-113818

试验日期:

操作员: admin

环境温度: 25.0 °C

环境湿度: 50.0 %

设备名称: 一号试验炉

试验前质量: 100.00 g

试验后质量: 95.04 g

失重量: 4.96 g

失重率: 4.96%

试验时长: 23 秒

温升数据:

炉温1温升(ΔT_{f1}): 724.77 °C

炉温2温升(ΔT_{f2}): 724.94 °C

表面温升(ΔT_s): 416.19 °C

中心温升(ΔT_c): 276.28 °C

火焰信息:

是否出现持续火焰: 否

判定结论: 不合格

样品温升: 416.19 °C → 不通过

失重率: 4.96% → 通过

火焰持续时间: 0 秒 → 通过