

RoofGUARD™

TECHNICAL DATA SHEET

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

RoofGUARD 600 สูตรอะครีลิก

ULTRA-HIGH-FLEXIBILITY LIQUID-APPLIED WATERPROOFING

พอลิ อีพอกซี ฟิล์มยืด ทนทาน หดตัว 0% หลังแห้งสนิท ใช้งานหลัก 20 ปี และคาดพิ



RoofGUARD 600

รูฟการ์ด 600 – อะคริลิกกันซึม

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Data Sheet

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

RoofGUARD 600 เป็นผลิตภัณฑ์กันซึมอะคริลิก ยึดหยุ่นสูง
ทนทานต่อแดดและการใช้งานภายนอก

คุณสมบัติ

- ส่วนประกอบเดียว - พร้อมใช้งาน
- สูตรน้ำ ปราศจากตัวทำละลาย กลิ่นไม่ฉุน
- ยึดหยุ่นสูงมากกว่า 600%
- ปิดรอยแตกกว้างได้ 0.5–0.75 มม.
- ป้องกันน้ำรั่วซึม 100% ไร้รอยต่อ
- ทนทานต่อรังสียูวี

การใช้งาน

- ฝ้าคอนกรีต
- รางน้ำ
- หลังคา เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์, คอนกรีต, เมทัลชีท
- ระเบียงและผนัง

Key Product Highlights

- | | |
|--------------------------|--|
| • Ready-to-Use | • Solvent-Free Water-Based Formula |
| • 600% High Elongation | • Bridges Hairline Cracks |
| • Seamless Waterproofing | • UV Resistant for Exterior Applications |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ขนาดบรรจุภัณฑ์	4 กก./กระป๋อง หรือ 20 กก./ถัง
สี	สีขาว / เทา / เทา* (สีสังกะสี)
อายุผลิตภัณฑ์	24 เดือน นับจากวันผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธีในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	≈ 1.25 กก./ลิตร
ปริมาณของแข็งในเนื้อสาร	≈ 60% โดยน้ำหนัก

ข้อมูลทางเทคนิค			
ค่าการต้านแรงดึง Tensile strength	ASTM D412	≥ 3.0 MPa	(โดยไม่ใช้แผ่นเสริมแรง)
อัตราการยืดตัวจนขาด % Elongation at break	ASTM D412	Max. 600%	(โดยไม่ใช้แผ่นเสริมแรง)
ค่าการต้านแรงฉีกขาด Tear strength	ASTM D624	≥ 15 N/mm	
ค่าการยึดเกาะผิวคอนกรีต Adhesion strength to concrete	ASTM D4541	≥ 1.0 MPa	
อัตราการดูดซึมน้ำ % Water absorption	ASTM C121	≤ 25%	(แช่น้ำ 72 ชั่วโมง)

ระบบการใช้งานกันซึม	
การเตรียมพื้นผิว	- พื้นผิวที่จะทำเคลือบด้วย RoofGUARD 600 จะต้องจัดล้างทำความสะอาด ปราศจากฝุ่น ตะไคร่ เชื้อรา หรือเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งไว้จนแห้ง - บริเวณผิวที่มีสีเก่าหรือมีวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพ ควรขูดหรือออกให้หมด แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดและทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวให้ซ่อมรอยแตกร้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนทำการกันซึม - พื้นผิวมีปัญหาหลุดล่อนให้ซ่อมด้วยปูนซีเมนต์สำหรับฉาบซ่อมโดยเฉพาะ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท - กรณีพื้นผิวเหล็ก หรือโลหะ เช่น หลังคาเมทัลชีท หากมีสนิมให้ขัดสนิมออกก่อน แล้วการรองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว
วิธีการใช้งานกันซึม	การการรองพื้น - ผสม RoofGUARD 600 กับน้ำ 10% แล้วทาลงบนพื้นผิวด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ในอัตราการใช้งานประมาณ 0.2–0.3 กก./ตร.ม. ทาเพียง 1 รอบ จากนั้นปล่อยให้แห้ง 1–2 ชั่วโมง การทาสีกันซึม - ทา RoofGUARD 600 โดยไม่ต้องผสมน้ำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ในอัตราการใช้งาน 0.3–0.6 กก./ตร.ม. ในกรณีต้องการเสริมความแข็งแรง แนะนำให้เสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์บริเวณรอยต่อพื้น-ผนัง รอยแตกร้าว หรือพื้นที่ทั้งผืน โดยการฝังตาข่ายไฟเบอร์ลงในเนื้อกันซึมขณะยังเปียกอยู่ ระมัดอย่าให้ตาข่ายย่นหรือพับ - ทา RoofGUARD 600 โดยไม่ต้องผสมน้ำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ในอัตราการใช้งาน 0.2–0.5 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง 2–4 ชั่วโมง ก่อนการทาสีกันถัดไป - ทา RoofGUARD 600 โดยไม่ต้องผสมน้ำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ในอัตราการใช้งาน 0.3–0.6 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้งขัดตัวเต็มที่เป็นเวลา 7 วัน หมายเหตุ - อัตราการใช้งานที่ระบุเป็นค่าทางทฤษฎี ยังไม่รวมความสูญเสียจากสภาพพื้นผิว การดูดซึม หรือปัจจัยอื่น ๆ - ระยะเวลาแห้งตัวที่ระบุเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ และความชื้นสัมพัทธ์
อัตราการใช้งาน	อัตราการใช้งาน 1.0–2.0 กก./ตร.ม. สำหรับการการรองพื้น 1 รอบและกับหน้า 2–3 รอบ โดยจะให้ความหนาฟิล์มเมื่อแห้งตัวประมาณ 0.5–1.0 มม.
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่ควรทา RoofGUARD 600 บนพื้นผิวที่มีความชื้นสะสมต่อเนื่อง หรือพื้นผิวที่มีน้ำค้างเป็นเวลานาน ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน - RoofGUARD 600 ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณที่มีน้ำขังตลอดเวลา เช่น บ่อปลา สระว่ายน้ำ และแก้มก้นน้ำ - ไม่ควรทา RoofGUARD 600 บนพื้นผิวที่ร้อนจัด เพราะอาจทำให้เกิดคราบหรือรูดตามขอบฟิล์มได้ - ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขณะที่จะวัสดุกันซึมยังไม่แห้งสนิท อุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า 8 °C และความชื้นสัมพัทธ์ต้องไม่เกิน 80% เพราะอาจทำให้การแห้งตัวของฟิล์มไม่สมบูรณ์ - สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีการเดินสัญจรทางเท้าได้ตามปกติ แต่ไม่แนะนำให้วางของหนัก หรือลากวัสดุหรืออุปกรณ์บนพื้นผิวเคลือบโดยตรง

ข้อมูลการใช้งาน	
อุณหภูมิแวดล้อม	5–40 °C
ค่าความชื้นสัมพัทธ์	ต่ำสุด 5% / สูงสุด 80% RH
อุณหภูมิของพื้นผิว	5–60 °C ทั้งนี้ต้อง $\geq 3^{\circ}\text{C}$ เหนือจุดหยาดน้ำค้าง (Dew Point)
ค่าความชื้นของพื้นผิว	$\leq 6\%$

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์	
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้ง
อายุของผลิตภัณฑ์	24 เดือน นับจากวันผลิต

ข้อมูลสุขภาพ ความปลอดภัย และระบบนิเวศ	กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่น้ำยาก พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม กรณีวัสดุกับซึมหกใส่ผิวหนังควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากทันทีและรีบไปพบแพทย์ กรุณาศึกษารายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) การกำจัดวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	- ข้อมูลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และคำแนะนำที่ระบุในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุมตามมาตรฐาน และจากประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดเก็บ ขนย้าย และใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมของหน้างานจริงอาจแตกต่างกันไป ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และไม่อาจรับผิดชอบทางกฎหมายต่อข้อมูล คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานควรทำการทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Document Control / Company Information	
ประเภทเอกสาร	เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ Technical Data Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	RoofGUARD 600
ข้อมูลที่อยู่บริษัท และการติดต่อ	บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 1 ถนนสีลมซอย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย SCG HOME Contact Center (ศูนย์บริการลูกค้า) 0-2586-2222 หรือ โทร. 1-800-300-900 (ฟรี) Contact@scg.com
การควบคุมเอกสาร	Version : 01 Date : July 2026