

WetPROOF™

TECHNICAL DATA SHEET เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

WetPROOF 110

ONE-COMPONENT FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOFING

ซีเมนต์ - ทัมเพีย ยืดหยุ่น แบบผสม นําระกอบได้ วย



WetPROOF 110

เวทพรูฟ 110 - ซีเมนต์กาวกันซึมชนิดยัดหยุ่น แบบส่วนผสมเดียว

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Data Sheet

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

WetPROOF 110 เป็นซีเมนต์กาวกันซึมชนิดยัดหยุ่นแบบส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยผงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์พิเศษ เมื่อผสมน้ำจะได้ซีเมนต์กาวกันซึมที่มีความยืดหยุ่น สามารถปิดรอยร้าวได้ดี เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวคอนกรีตก่อนปูวัสดุปิดผิว และงานซีเมนต์ทั่วไป เพื่อป้องกันการรั่วซึมของโครงสร้าง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด
- สามารถใช้งานโดยการทา หรือฉาบ
- มีค่าการยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องทับได้
- มีความยืดหยุ่นตัว สามารถปกปิดรูพรุน หรือรอยร้าวขนาดเล็กได้ดี
- ทนแรงดันน้ำได้ โดยไม่รั่วซึม
- ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัย สามารถสัมผัสกับน้ำดื่ม ตาม มอก. 257-2549

การใช้งาน

- งานกันซึมสำหรับห้องน้ำ ระเบียง ถังน้ำดื่ม ถังเก็บน้ำทั่วไป กระเบื้องไม้ และสระว่ายน้ำ เป็นต้น
- งานกันซึมพื้นที่ชื้นได้ดินในงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง

Key Product Highlights

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| One-Component | Easy Mixing |
| Easy Application | High Adhesion |
| Tile-Ready Surface | Flexible Waterproofing |
| Bridges Hairline Cracks | |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลัก	ผงซีเมนต์ผสมทรายและสารปรุงแต่งพิเศษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	20 กิโลกรัม/ถุง, 4 กิโลกรัม/ถัง
สีของผลิตภัณฑ์	สีเทาซีเมนต์
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธีในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	≈ 1.01 กก./ลิตร (ผงซีเมนต์ปรุงแต่ง)

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าการยึดเกาะแบบแรงดึงเริ่มต้น Initial tensile adhesion strength	EN 14891	≥ 0.5 N/mm ²	(ที่ 28 วัน)
ค่าการยึดเกาะแบบแรงดึงหลังแช่น้ำ Tensile adhesion strength after water contact	EN 14891	≥ 0.5 N/mm ²	(ที่ 28 วัน)
ค่าการยึดเกาะแบบแรงดึงหลังผ่านความร้อน Tensile adhesion strength after heat contact	EN 14891	≥ 0.5 N/mm ²	(ที่ 28 วัน)
การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ Permeability Test (W/B=0.4)	EN 14891	≤ 20 g	(ภายใต้แรงดันน้ำ 1.5 บาร์)
ความสามารถในการปิดรอยร้าวภายใต้สภาวะมาตรฐาน Crack Bridging Ability Under Standard Condition	EN 14891	≥ 0.75 mm	

ระบบการใช้งานกันซึม	
การเตรียมพื้นผิว	- ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ - หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ควรซ่อมรอยแตกกร้าวก่อน โดยใช้วัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม - ก่อนทากันซึม ต้องปรับสภาพพื้นผิวโดยการพรมน้ำให้ชุ่มจนวัสดุอิ่มตัว แต่ต้องไม่มีน้ำขัง
อัตราส่วนผสม	ผสม WetPROOF 110 : น้ำ = ปูน 2.5 กก. : น้ำ 1 ลิตร (โดยน้ำหนัก หรือปริมาตร)
การผสม	- ค่อย ๆ เทน้ำลงบนผงซีเมนต์ช้า ๆ แล้วปั่นผสมด้วยส่วนความเร็วรอบต่ำไม่เกิน 500 รอบต่อนาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเวลาประมาณ 2–3 นาที - หลังจากผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 60 นาที เมื่อส่วนผสมเริ่มแข็งตัว ห้ามเติมน้ำเพิ่มแล้วกลับมาใช้งาน ควรทิ้งแล้วผสมใหม่
วิธีการใช้งานกันซึมและระยะเวลาการบ่ม	- นำส่วนผสมที่ได้ทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงขนแข็ง หรือเกรียงฉาบ 2 รอบ - ทา WetPROOF 110 ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วปล่อยให้เซตตัวประมาณ 60 นาที - ทา WetPROOF 110 ในทิศทางตั้งฉากกับรอบแรก - กรณีปูกระเบื้องกับ ต้องบ่มพื้นผิวหลังการทา WetPROOF 110 อย่างน้อย 1–3 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าซีเมนต์ทำปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ และป้องกันการแตกกร้าว - กรณีใช้ในพื้นที่ที่ต้องการแช่น้ำ ควรบ่มพื้นผิวหลังการทา WetPROOF 110 อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งตัวที่ระบุเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ และความชื้นสัมพัทธ์ - การปล่อยพื้นผิวหลังทา WetPROOF 110 ให้โดนแดดโดยตรงเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการแตกกร้าว และการยึดเกาะกระเบื้องลดลง ควรบ่มโดยใช้แผ่นพลาสติกคลุม หรือวิธีการบ่มอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ปริมาณการใช้งาน	- อัตราการใช้งานโดยประมาณ 1–1.5 กก./ตร.ม./2 รอบ โดยจะได้ความหนาฟิล์มเนื้อแห้งตัวประมาณ 1–1.5 มม. - ได้พื้นที่ประมาณ 15–20 ตร.ม./ผลิตภัณฑ์ 20 กก. (ต่อการทา 2 รอบ) - หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการสูญเสียอันเนื่องมาจากลักษณะความเรียบ และความพรุนของพื้นผิว
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่แนะนำให้สำหรับการใช้งานแบบปล่อยเปลือย สัมผัสแดดโดยตรง - การผสม WetPROOF 110 กับน้ำในอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อคุณสมบัติที่ต่างจากที่ระบุ - ไม่ควรทากันซึมบนพื้นผิวที่มีแสงแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวที่ร้อน เพราะจะทำให้วัสดุแห้งเร็วจนเกินไป อาจเกิดรอยแตกกร้าวเล็ก ๆ ได้ - สำหรับบริเวณที่อาจเกิดรอยแตกกร้าว หรือแนวที่อาจยับยั้ง เช่น รอยร้าวในผนัง พื้นกับผนัง แนวก่อระบาย หลังจากทากันซึมครั้งแรกในขณะที่ยังเปียกอยู่ แนะนำให้ปูผ้าตาข่ายไฟเบอร์เสริมความแข็งแรง โดยฝังตาข่ายไฟเบอร์ลงไปใ้เนื้อ WetPROOF 110 ชั้นแรกก่อนทำงานในชั้นต่อไป - สำหรับถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ จำเป็นต้องมีการบ่มเสมอ โดยทิ้งให้ผลิตภัณฑ์บ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน และควรมีการทดสอบการรั่วซึมและล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้งาน - ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา ฯลฯ - กรณีเจาตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์

ข้อมูลการใช้งาน	
อุณหภูมิแวดล้อม	10–40 °C
ค่าความชื้นสัมพัทธ์	ต่ำสุด 50% RH
อุณหภูมิของพื้นผิว	15–45 °C
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม (Pot life) ที่ 25 °C	30 นาที

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์	
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรรวางไว้ที่กลางแจ้ง
อายุของผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันผลิต

ข้อมูลสุขภาพ ความปลอดภัย และระบบนิเวศ	กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากาก พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม กรณีวัสดุกับซึมหกใส่ผิวหนังควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากทันทีและรีบไปพบแพทย์ กรุณาศึกษารายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) การกำจัดวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	- ข้อมูลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และคำแนะนำที่ระบุในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุมตามมาตรฐาน และจากประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดเก็บ ขนย้าย และใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมของนํ้างานจริงอาจแตกต่างกันไป ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และไม่อาจรับผิดชอบทางกฎหมายต่อข้อมูล คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานควรทำการทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Document Control / Company Information	
ประเภทเอกสาร	เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ Technical Data Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	WetPROOF 110
ข้อมูลที่อยู่บริษัท และการติดต่อ	บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวง 10800 ประเทศไทย SCG HOME Contact Center (ศูนย์บริการลูกค้า) 0-2586-2222 หรือ โทร. 1-800-300-900 (ฟรี) Contact@scg.com
การควบคุมเอกสาร	Version : 01 Date : July 2026