

WetPROOF™

TECHNICAL DATA SHEET เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

WetPROOF 120

TWO-COMPONENT READY-TO-MIX SYSTEM
ระบบสองส่ ้ นประกอบ พร้ ้ มผสมใช้ ้ าน



WetPROOF 120

เวทพรูฟ 120 - ซีเมนต์กาวกันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Data Sheet

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

WetPROOF 120 เป็นซีเมนต์กาวกันซึมชนิดยืดหยุ่นแบบ 2 ส่วนผสม ประกอบด้วยส่วนผงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และส่วนน้ำยาพอลิเมอร์ดัดแปลงพิเศษ เมื่อผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน จะได้ซีเมนต์กาวกันซึมที่มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อสภาวะอากาศ สามารถปิดรอยร้าวได้ดี เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของโครงสร้าง

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย ผสมสำเร็จรูป สามารถผสมรวมกันแล้วใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเติมน้ำ
- สามารถใช้งานโดยการทา ฉาบ หรือใช้เครื่องสเปรย์
- มีค่าการยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องทับได้
- มีความยืดหยุ่นตัว สามารถปกปิดรูพรุนหรือรอยร้าวขนาดเล็กได้ดี
- ทนแรงดันน้ำได้ โดยไม่รั่วซึม

การใช้งาน

- งานกันซึมสำหรับห้องน้ำ ระเบียง และสระว่ายน้ำ
- งานกันซึมผนังชั้นใต้ดินในงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง

Key Product Highlights

- 2 Parts: Ready-to-Mix

- No Additional Water Required

- High Adhesion

- Tile-Ready Surface

- Flexible Waterproofing

- Bridges Hairline Cracks

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ส่วนประกอบหลัก	ส่วนประกอบ A : ผงซีเมนต์ผสมทรายและสารปรุงแต่ง ส่วนประกอบ B : น้ำยาพอลิเมอร์คัดแปลงพิเศษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	23 กิโลกรัม/ชุด (ส่วนประกอบ A = 18 กิโลกรัม/ถุง และส่วนประกอบ B = 5 ลิตร/ถัง)
สีของผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบ A + B สีเทาซีเมนต์
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธีในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	≈ 2.1 กก./ลิตร ณ ตอนผสมสด

ข้อมูลทางเทคนิค			
ค่ากำลังอัด Compressive Strength	ASTM C109	≥ 20 MPa ≥ 30 MPa	(ที่ 7 วัน) (ที่ 28 วัน)
ค่าการยึดเกาะผิวคอนกรีต Adhesion Strength to Concrete	ASTM C952	≥ 1.0 MPa	(ที่ 28 วัน)
อัตราการยืดตัวจนขาด % Elongation at Break	ASTM D412	≥ 30%	(ที่ 7 วัน)
ค่าการต้านแรงฉีกขาด Tensile Strength	ASTM D412	≥ 1 MPa	(ที่ 7 วัน)
ค่าการยึดเกาะแบบแรงดึงเริ่มต้น Initial tensile adhesion strength	EN 14891	≥ 0.5 N/mm ²	(ที่ 28 วัน)
ค่าการยึดเกาะแบบแรงดึงหลังแช่น้ำ Tensile adhesion strength after water contact	EN 14891	≥ 0.5 N/mm ²	(ที่ 28 วัน)
ค่าการยึดเกาะแบบแรงดึงหลังผ่านความร้อน Tensile adhesion strength after heat contact	EN 14891	≥ 0.5 N/mm ²	(ที่ 28 วัน)
การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ Permeability Test (W/B=0.4)	EN 14891	≤ 5 g	(ภายใต้แรงดันน้ำ 1.5 บาร์)

ระบบการใช้งานกันซึม	
การเตรียมพื้นผิว	- ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ - หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ควรซ่อมรอยแตกกร้าวก่อน โดยใช้วัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม - ก่อนทากันซึม ต้องปรับสภาพพื้นผิวโดยการพรมน้ำให้ชุ่มจนวัสดุอับตัว แต่ต้องไม่มีน้ำขัง
อัตราส่วนผสม	- สำหรับทา ส่วนผสม A : B = ปูน 3.6 กก. : น้ำยา 1 กก. (โดยน้ำหนัก) หรือ A : B = ปูน 2.5 ส่วน : น้ำยา 1 ส่วน (โดยปริมาตร) - สำหรับฉาบ ส่วนผสม A : B = ปูน 4.0 กก. : น้ำยา 1 กก. (โดยน้ำหนัก) หรือ A : B = ปูน 2.75 ส่วน : น้ำยา 1 ส่วน (โดยปริมาตร)
การผสม	- เทส่วนผสมประกอบ B ที่เป็นน้ำยาพอลิเมอร์ให้ตื้นก่อน แล้วเทส่วนผสมประกอบ B ครึ่งหนึ่งลงในภาชนะที่สะอาด หลังจากนั้นค่อย ๆ เทส่วนผสมประกอบ A ที่เป็นผงซีเมนต์ลงไปช้า ๆ แล้วปั่นผสมด้วยสว่านความเร็วรอบต่ำไม่เกิน 500 รอบต่อนาที - เติมส่วนผสมประกอบ B ส่วนที่เหลือลงไป และปั่นต่อจนได้เนื้อสารที่เหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที - หลังจากผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 60 นาที เมื่อส่วนผสมเริ่มแข็งตัว ห้ามเติมน้ำหรือน้ำยาพอลิเมอร์กลับมาใช้งาน ควรทิ้งแล้วผสมใหม่
วิธีการใช้งานกันซึมและระยะเวลาการบ่ม	- นำส่วนผสมที่ได้ทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงขนแข็ง หรือเกรียงฉาบ 2 รอบ - ทา WetPROOF 120 ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วปล่อยให้เซ็ดตัวประมาณ 1-2 ชั่วโมง - ทา WetPROOF 120 ในทิศทางตั้งฉากกับรอบแรก - กรณีปูกระเบื้องกัน ต้องบ่มพื้นผิวหลังการทา WetPROOF 120 อย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าซีเมนต์ทำปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ และป้องกันการแตกกร้าว - กรณีต้องการใช้น้ำ ควรบ่มพื้นผิวหลังการทา WetPROOF 120 อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งตัวที่ระบุเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ และความชื้นสัมพัทธ์ - การปล่อยพื้นผิวหลังทา WetPROOF 120 ให้โดนแดดโดยตรงเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการแตกกร้าว และการยืดเกาะกระเบื้องลดลง ควรบ่มโดยใช้แผ่นพลาสติกคลุม หรือวิธีการบ่มอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ปริมาณการใช้งาน	- อัตราการใช้งานโดยประมาณ 1.5-2 กก./ตร.ม./2 รอบ โดยจะได้ความหนาฟิล์มเนื้อแห้งตัวประมาณ 1-1.5 มม. - ได้พื้นที่ประมาณ 10-15 ตร.ม./ชุดผลิตภัณฑ์ 23 กก. (ต่อการทา 2 รอบ) - หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการสูญเสียอันเนื่องมาจากลักษณะความเรียบ และความพรุนของพื้นผิว
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่แนะนำให้สำหรับการใช้งานแบบปล่อยเปลือย สัมผัสแดดโดยตรง - การผสมปูน : น้ำยา ในอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อคุณสมบัติที่ต่างจากที่ระบุ - ไม่ควรทากันซึมที่มีแสงแดดจัด หรือทากันซึมพื้นผิวที่ร้อน เพราะจะทำให้วัสดุแห้งเร็วเกินไป อาจเกิดรอยแตกกร้าวเล็ก ๆ ได้ - สำหรับบริเวณที่อาจเกิดรอยแตกกร้าว หรือแนวที่อาจขยับ เช่น ปูนพื้นกับผนัง แนวก่อระบาย หลังจากทากันซึมครั้งแรกในขณะที่ยังเปียกอยู่ แนะนำให้ปูผ้าตาข่ายไฟเบอร์เสริมความแข็งแรง โดยฝังตาข่ายไฟเบอร์ลงไปใ้ในเนื้อ WetPROOF 120 ชั้นแรกก่อนทำงานในชั้นต่อไป - ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา ฯลฯ - กรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์

ข้อมูลการใช้งาน	
อุณหภูมิแวดล้อม	10–40 °C
ค่าความชื้นสัมพัทธ์	ต่ำสุด 50% RH
อุณหภูมิของพื้นผิว	15–45 °C
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม (Pot life) ที่ 25 °C	60 นาที

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์	
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้ง
อายุของผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันผลิต

ข้อมูลสุขภาพ ความปลอดภัย และระบบนิเวศ	กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากาก พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม กรณีวัสดุกับซึมหกใส่ผิวหนังควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากทันทีและรีบไปพบแพทย์ กรุณาศึกษารายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) การกำจัดวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	- ข้อมูลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุมตามมาตรฐาน และจากประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดเก็บ ขนย้าย และใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมของหน้างานจริงอาจแตกต่างกันไป ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และไม่อาจรับผิดชอบทางกฎหมายต่อข้อมูล คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานควรทำการทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Document Control / Company Information	
ประเภทเอกสาร	เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ Technical Data Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	WetPROOF 120
ข้อมูลที่อยู่บริษัท และการติดต่อ	บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย SCG HOME Contact Center (ศูนย์บริการลูกค้า) 0-2586-2222 หรือ โทร. 1-800-300-900 (ฟรี) Contact@scg.com
การควบคุมเอกสาร	Version : 01 Date : July 2026