


Orange-diagnos — Bergstein Digi 7

Datum: ____ Profil: ____ Ink-batch: ____ Substrat: dopplackad metall

1. Magenta-ramp (0/25/50/75/100%)



2. Yellow-ramp (referens — bör vara linjär)



3. Orange-svep (M50→100, Y konstant 100%)



4. Referens-färger (rena solidsx + svart-densitet)



5. Orange (M75 Y100) med olika vit-underbas

Tre identiska orange — testa om vit-täckningen är boven



6. Spektr-mål (mät M75/Y100-rutan i rad 3)

Förväntad orange (M75 Y100):

$L^* \approx 60-65$ $a^* \approx +45$ till $+55$ $b^* \approx +60$ till $+75$

Avvikelse betyder:

$a^* < +40$ → magenta för svag (för gul orange)

$L^* < 55$ → för mörk (K-injection eller över-cap CMY)

$L^* > 70$ → för ljus / blek (linearization-drift, vit-underbas låg)