


GICA BETON
جيك بيطون
CEM II /A-L 42.5 N
Norme algérienne NA 442
FICHE TECHNIQUE CIMENT CEM II/A-L 42.5 N
Analyse chimique ciment :

Analyse Chimique %	MIN	MAX	Norme NA 442
SiO ₂	16,00	21,00	-
Al ₂ O ₃	4,50	5,20	-
Fe ₂ O ₃	2,70	3,50	-
CaO	58,00	64,00	-
MgO	0,80	1,20	-
K ₂ O	0,20	0,45	-
Na ₂ O	0,25	0,50	-
SO ₃	1,20	3,50	-
PF	5,00	10,00	-
Chlorures	0,02	0,10	≤ 0,1
RI	2,00	6,00	-
CaO libre	0,20	1,50	-

Caractéristiques physico-mécaniques :

Essais physico-mécanique	MIN	MAX	Norme NA 442
SS Blaine Cm ² /g	2960	4200	-
Consistance %	25,5	26,8	-
Début de prise (mn)	80	160	≥ 60 mn
Résistance à la compression 02 jours (N/mm ²)	10	19,5	≥ 10.0
Résistance à la compression 28 jours (N/mm ²)	42,5	52,5	≥ 42.5
Expansion à chaud sur pâte (mm)	0	10	≤ 10 mm

Les constituants de Ciment en % *

CLINKER	80 - 95
CALCAIRE	06 - 20
POUZZOLANE	00 - 05
GYPSE	00 - 05

* Ces valeurs font référence au noyau du ciment à l'exclusion du sulfate de calcium (gypse) et de tout autre additifs.

Ciment 50 kg 	Sable (sec) 0.5mm 1.57 t/m³ 	Gravillons (sec) 8/15mm 1.6 t/m³ 	Eau (Litres) 
1 X 	1 X 	2 X 	25 L

Dosage pour 0.144 m³
de béton C20/25

* GICA BETON CEM II/A-L 42.5 N *



= 60 Litres



= 6 X

 * Volume d'eau = $\frac{\text{Poids du ciment}}{2}$

NB : Les données que comporte cette fiche sont fournies à titre indicatif. La présente fiche se veut un outil d'information à portée générale seulement et ne doit pas être considérée comme la fiche technique du mois en cours ni du stock existant. Vous êtes prié de demander conseil auprès de la direction commerciale qui prendrait en compte les données techniques nouvelles et de ne pas vous fier uniquement aux données de la présente fiche d'information *.

* Certaines changements peuvent éventuellement se produire dans les limites autorisées par les normes en vigueur.

GICA
BETON
A-L
42.5
N



خبرة

سنة

40

SCIBS

Présentation :

La société des ciments de Béni-saf « SCIBS » Filiale du groupe GICA a développé son activité en endossant une grande expérience et sa capacité de production en une véritable méthode au service du client.

Avec un capital social 1.800.000.000 DA, la cimenterie réalise une production annuelle moyenne de 1.000.000 tonnes de clinker, soit 1 200 000 tonnes de ciment, ce qui lui permet d'honorer les commandes de ses clients dans les meilleurs délais et de proposer un produit d'une qualité conforme à des prix compétitifs.

Qualité de produit :

Le ciment produit par la SCIBS est de type CEM II/A-L 42,5 N conforme à la norme NA 442/2013.

Domaine d'utilisation :

C'est un ciment gris avec un ajout calcaire pour bétons de haute performance destiné à la construction des ouvrages d'art, infrastructure et superstructure pour bâtiments.

Ce ciment est plus couramment utilisé dans :

- Travaux nécessitant une résistance initiale élevée (Décorage rapide).
- Béton en élévation, armé ou d'ouvrage courant.
- Béton de haute performance.
- Fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs.
- Dallages, sols industriels.
- Maçonneries
- Stabilisation des sols

Mode de livraison :

- En sacs de 50 kg par camions et wagons scellés.
- En vrac par camions citernes (cocottes) et wagons citernes scellé.

Emballage :

Le ciment est emballé dans des sacs en papier Kraft 02 plis munis d'une valve permettant le remplissage du ciment par injection.
Le système de fermeture garantit l'invulnérabilité du sac.

Recommandations pour l'emploi :

- ♦ Il est recommandé de stocker le ciment vrac dans des silos étanches à des températures comprises entre 40° et 50°.
- ♦ Le ciment sac doit être stocké dans des endroits étanches et secs.
- ♦ Lors des travaux en saisons chaudes, arroser régulièrement le béton.
- ♦ Utiliser des agrégats propres (sable, gravier).
- ♦ Respecter le dosage ciment-eau-agrégats.
- ♦ Utiliser un vibreur ou (toute autre machine) lors des coulées de grande masse.
- ♦ Un contrôle de la teneur en eau des agrégats utilisés doit être effectué.
- ♦ Il faut éviter toute variation granulométrique des agrégats lors de leur utilisation.
- ♦ Le pourcentage d'impureté des agrégats utilisés ne doit en aucun cas excéder 2%.



Références Clients :

Ils nous ont fait confiance :

ASTAY (Société Turque)
DEKINSAN (Société Turque)
SEROR (Société National)
MCC INTERNATIONAL CORPORATION
SHAPOORJI PALONJI (s.Indienne)
ZCIGC (Société Chinoise)
COSIDER (Société National)
CRCC (Société Chinoise)
EMIN AUTO (Société TURQUE)
MAKYOL (Société Turque)
CSECEC (société Chinoise)