## ইটের গাঁথুনি – লক্ষ্যণীয়

- গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত ইট ব্যবহারের পূর্বে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং কাজ শুরুর ২ ঘন্টা আগে শুকাতে দিতে হবে।
- ইটের সংযোগের সময় অধিক দূঢ়তা এবং মজবুত গাঁথুনির জন্য সবসময় ইটের ফ্রগ মার্ক সংযোগের উপরের দিকে রাখতে হবে।
- ইটের দেওয়াল নির্মানের সময় ইটের সাথে ইটের সংযোগের সময় মর্টারের পুরুত্ব আধা ইঞ্চি বা ১৩ মিলিমিটার হতে হবে।
- দেয়াল গাঁথুনি দেয়ার সময় একবারে সর্বোচ্চ ৪
  থেকে ৫ ফিট এর বেশী গাঁথুনি দেয়য়া উচিত নয়।