

# পাথর – লক্ষ্যণীয়

- ▶ ঢালাইয়ের পূর্বে পাথর অবশ্যই ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ▶ পোরাস বা ছিদ্রযুক্ত পাথর ব্যবহার না করাই উত্তম।
- ▶ মরা পাথর বা অপেক্ষাকৃত হালকা পাথর ঢালাইয়ে ব্যবহার করা যাবে না।
- ▶ Well Graded Aggregate অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সব সাইজের পাথর ব্যবহার করলে কংক্রিট অনেক শক্তিশালী হয়।