

¿Qué es?

Aquaciment es un revestimiento para piscinas que proporciona un acabado elegante y natural, con muchas posibilidades y un resultado diferente de lo que acostumbramos a ver en estas instalaciones. El microcemento para piscinas asegura impermeabilidad así como una alta flexibilidad que evita grietas o microfisuras.

¿Qué se necesita?

TopCiment ofrece una gama de productos de gran calidad para los revestimientos de piscina. **Aquaciment XL** es el Microcemento de preparación sobre el que se aplicará **Aquaciment M**, el microcemento de acabado. Para el sellado de Aquaciment se utiliza **Aquasealer**.

Mezclas y rendimientos		
Aquaciment XL	Aquaciment M	Aquasealer
Rendimiento 2 manos – 3,00 kg/m ²	Rendimiento 2 manos – 1,80 kg/m ²	Rendimiento 2 manos – 0,11 l/m ²
Mezcla 10 kg – 2,50 l resina	Mezcla 10 kg – 3,00 l resina	

¿Cómo se aplica?

Aquaciment no es un mortero de impermeabilización. Debe ser aplicado sobre soportes de cemento consolidado y en buenas condiciones de planimetría. o se puede aplicar sobre gresite.

Proceso de aplicación de Aquaciment:

- Dar una **imprimación de Acricem** para consolidar el soporte
- Aplicar **dos manos** de Aquaciment XL, **sólo la segunda mano** se pigmenta. Dejar secar cada mano un día
- Aplicar **dos manos** de Aquaciment M (**pigmentadas**) con la técnica **fresco sobre fresco**
- Regar de forma **uniforme** toda la piscina, **evitando las acumulaciones de agua**, que pueden dejar marcas. Dejar secar 24 h
- Aplicar **dos manos de Aquasealer** con un intervalo de 24 h. Dejar **secar 5 días** antes de llenar la piscina.



