



topciment.com

PASO A PASO MICROFINO

SOLO PARETI

I tempi di asciugatura possono variare in base l'umidità/ alla temperatura/etc.
Lasciar secare 1 settimana.
2 settimane senza utilizzare prodotti di pulizia ne coprire.

NON ASSORBENTI / PIASTRELLE*

01		Riempire le fughe con Microbase 24 ore Carta vetrata 40
02		1ª mano Primacem Plus + Rete 30 minuti / massimo 24 ore
03		1ª mano Microbase (senza pigmento) 12 ore Carta vetrata 40
04		2ª mano Primacem Plus 30 minuti
05		2ª mano Microbase (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 40
06		1ª mano Micro ino (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 120/220**
07		2ª mano Micro ino (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 120/220**
08		1ª mano Presealer 4 ore
09		2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400
10		1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400
11		2ª mano Topsealer WT

*QUI NON SI PUÒ
LAVORARE FRESCO SU FRESCO

ASSORBENTE / CARTONGESSO

	1ª mano Primacem ABS 30 minuti
	1ª mano Microbase (senza pigmento) + Rete 3 ore Carta vetrata 40
	2ª mano Microbase (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 40
	1ª mano Microfino (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 120/220**
	2ª mano Microfino (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 120/220**
	1ª mano Presealer 4 ore
	2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400
	1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400
	2ª mano Topsealer WT

ASSORBENTE / CEMENTO

	Riempire le fughe con Microbase 24 ore Carta vetrata 40
	1ª mano Acricem 30 minuti
	1ª mano Microbase (senza pigmento) + Rete 3 ore Carta vetrata 40
	2ª mano Microbase (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 40
	1ª mano Microfino (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 120/220**
	2ª mano Microfino (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 120/220**
	1ª mano Presealer 4 ore
	2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400
	1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400
	2ª mano Topsealer WT

*Version in extremis - Se si partecipa al corso, i tempi di asciugatura possono essere ridotti - Informazioni dettagliate sui prodotti nelle Schede Tecniche - Può essere necessaria una ventilazione naturale e/o elettrica.
**120: levigatura con macchina / 220: levigatura a mano



topciment.com

PASO A PASO MICRODECK

PAVIMENTI E PARETI

I tempi si asciugatura possono variare in base l'umidità/ alla temperatura/etc.
Lasciar secare 1 settimana.
2 settimane senza utilizzare prodotti di pulizia ne coprire.

NON ASSORBENTE / PIASTRELLE*

01		Riempire le fughe con Microbase 24 ore Carta vetrata 40
02		1ª mano Primacem Plus + Rete 30 minuti / massimo 24 ore
03		1ª mano Microbase (senza pigmento) 12 ore Carta vetrata 40
04		2ª mano Primacem Plus 30 minuti / massimo 24 ore
05		2ª mano Microbase (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 40
06		1ª mano Microdeck (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 80
07		2ª mano Microdeck (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 80
08		1ª mano Presealer 4 ore
09		2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400
10		1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400
11		2ª mano Topsealer WT

***QUI NON SI PUÒ
LAVORARE FRESCO SU FRESCO**

ASSORBENTE / CARTONGESSO

	1ª mano Primacem ABS 30 minuti
	1ª mano Microbase (senza pigmento) + Rete 3 ore Carta vetrata 40
	2ª mano Microbase (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 40
	1ª mano Microdeck (con pigmento) 3-6 ore Carta vetrata 80
	2ª mano Microdeck (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 80
	1ª mano Presealer 4 ore
	2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400
	1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400
	2ª mano Topsealer WT

ASSORBENTE / CEMENTO O AUTONIVELLANTE

	Riempire le fughe con Microbase 24 ore Carta vetrata 40
	1ª mano Acricem (come primer) 30 minuti
	1ª mano Microbase (senza pigmento) + Rete 3 ore Carta vetrata 40
	2ª mano Microbase (con pigmento) 3 ore Carta vetrata 40
	1ª mano Microdeck (con pigmento) 3-6 ore Carta vetrata 80
	2ª mano Microdeck (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 80
	1ª mano Presealer 4 ore
	2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400
	1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400
	2ª mano Topsealer WT





















topciment.com

PASO A PASO MICROSTONE ESTERNI

I tempi di asciugatura possono variare in base l'umidità/ alla temperatura/etc.

Lasciar seccare 1 settimana.

2 settimane senza utilizzare prodotti di pulizia ne coprire.

NON ASSORBENTE / PIASTRELLE*		ASSORBENTE / CEMENTO	
01	 Riempire le fughe con Microbase 24 ore Carta vetrata 40	 1ª mano Acricem 30 minuti	
02	 1ª mano Primacem Plus + Rete 30 minuti / massimo 24 ore	 1ª mano Microbase (senza pigmento) + Rete 24 ore Carta vetrata 40	
03	 1ª mano Microbase (senza pigmento) 24 ore Carta vetrata 40	 1ª mano Microstone (con pigmento) 3-6 ore Carta vetrata 40	
04	 2ª mano Primacem Plus 30 minuti / massimo 24 ore	 2ª mano Microstone (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 40	
05	 1ª mano Microstone (con pigmento) 3-6 ore Carta vetrata 40	 1ª mano Presealer 4 ore	
06	 2ª mano Microstone (con pigmento) 24 ore Carta vetrata 40	 2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400	
07	 1ª mano Presealer 4 ore	 1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400	
08	 2ª mano Presealer 12 ore Carta vetrata 400	 2ª mano Topsealer WT	
09	 1ª mano Topsealer WT 24 ore Carta vetrata 400		
10	 1ª mano Topsealer WT		

***QUI NON SI PUÒ
LAVORARE FRESCO SU FRESCO**



topciment.com

PASO A PASO **AQUACIMENT** PISCINE

01



1ª mano
Acricem
30 minuti

02



1ª mano
Aquaciment XL (senza pigmento)
24 ore
Carta vetrata 40

03



2ª mano
Aquaciment XL (con pigmento)
24 ore
Carta vetrata 40

04



1ª mano
Aquaciment M (con pigmento)
24 ore
Carta vetrata 80

05



2ª mano
Aquaciment M (con pigmento)
24 ore
Carta vetrata 80

06



1ª mano
Presealer (con rullo)
4 ore

07



2ª mano
Presealer (con rullo)

**TEMPO DI ASCIUGATURA PRIMA DI
RIEMPIRE LA PISCINA: 5 GIORNI.**



topciment.com

MISCELA E RENDIMENTI

PRODOTTO	RENDIMENTO	MISCELA
Primacem ABS	0,10 L/m ²	---
Primacem Plus	0,09 L/m ²	---
Acricem	0,10 L/m ²	---
Microbase	2 mani - 2,00 Kg/m ²	10Kg - 2,80-3L Resina
MicrobaseXL	2 mani - 2,80 Kg/m ²	10Kg - 2,80L Resina
MicrobaseXXL	2 mani - 3,40 Kg/m ²	10Kg - 2,50L Resina
Microfino	2 mani - 0,50 Kg/m ²	10Kg - 4,50L Resina
Microdeck	2 mani - 1 Kg/m ²	10Kg - 3,00-3,50L Resina
Microstone	2 mani - 2 Kg/m ²	10Kg - 2,70L Resina
Presealer	2 mani - 0,12 L/m ²	---
Topsealer WT	2 mani - 0,15 L/m ²	5L (A) - 1L (B)
Aquaciment M	2 mani - 1,80 Kg/m ²	10 Kg - 3,00 L Resina
Aquaciment XL	2 mani - 3 Kg/m ²	10 Kg - 2,5L Resina
Impoxy*	Barriera di vapore su superfici non porose : 2 mani - 0,6 Kg/m ² Barriera di vapore su superfici molto porose: 2 mani - 2 Kg/m ² Barriera di umidità di risalita: 2 mani - 3,35 Kg/m ²	1L (A) - 0,6L (B)

*In caso di utilizzare Impoxy come primer, seguire il procedimento normale sostituendo l'applicazione del primer con:

1ªmani Impoxy: 24 ore

2ªmani Impoxy con rete: 3-4 ore