



MICROFINO (Μόνο για τοίχους)

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ/ΠΛΑΚΑΚΙΑ*

- 1 Ενοποίηση αρμών με microbase
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 2 1η στρώση PRIMACEM PLUS ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
30 λεπτά/μέγιστο 24 ώρες
- 3 1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
12 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 4 2η στρώση PRIMACEM PLUS
30 λεπτά
- 5 2η στρώση MICROBASE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 6 1η στρώση MICROFINO ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120/220**
- 7 2η στρώση MICROFINO ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120/220**
- 8 1η στρώση PRESEALER
4 ώρες
- 9 2η στρώση PRESEALER
4 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
- 10 1η στρώση TOPSEALER WT
12 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
- 11 2η στρώση TOPSEALER WT

ΕΔΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΤΕΙ ΝΩΠΟ ΣΕ ΝΩΠΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ /ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

- 1 1η στρώση PRIMACEM ABS
30 λεπτά
- 2 1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 3 2η στρώση MICROBASE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 4 1η στρώση MICROFINO ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120/220**
- 5 2η στρώση MICROFINO ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120/220**
- 6 1η στρώση PRESEALER
4 ώρες
- 7 2η στρώση PRESEALER
4 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
- 8 1η στρώση TOPSEALER WT
12 ώρες
- 9 Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
2η στρώση TOPSEALER WT

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ

- 1 1η στρώση ACRICEM
30 λεπτά
- 2 1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 3 2η στρώση MICROBASE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 4 1η στρώση MICROFINO ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
3 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120/220**
- 5 2η στρώση MICROFINO ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 120/220**
- 6 1η στρώση PRESEALER
4 ώρες
- 7 2η στρώση PRESEALER
4 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
- 8 1η στρώση TOPSEALER WT
12 ώρες
- 9 Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
2η στρώση TOPSEALER WT

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ/ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΚΛΠ.

Αφήνεται να στεγνώσει 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ χωρίς να χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού και χωρίς να το καλύψετε

ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PRIMACEM ABS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,10 L/M²

PRIMACEM PLUS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,09 L/M²

ACRICEM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,10 L/M²

MICROBASE
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 2,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 3,00 L ΡΗΤΙΝΗ

MICROFINO
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,50 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 4,50 L ΡΗΤΙΝΗ

PRESEALER
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,12 L/M²

MICRODECK M
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 1,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. 3 - 3,5 L ΡΗΤΙΝΗ

MICROSTONE
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 2,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 2,70 L ΡΗΤΙΝΗ

TOPSEALER WT
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,15 L/M²
ΜΙΞΗ: 5L (A)- 1 L (B)

IMPOXY

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,25 KG/M²
ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ- 3,35 KG/M²

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το Improxy ως αστάρι, ακολουθήστε τη κανονική διαδικασία αντικαθιστώντας την εφαρμογή του ασταριού με:

1η στρώση IMPOXY
24 ώρες
2η στρώση IMPOXY ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
3-4 ώρες

- Ακράια εκδοχή
- Μπορεί να χρειαστεί φυσικός ή/και μηχανικός εξαερισμός

- Αν παρακολουθήσετε το σεμινάριο, οι χρόνοι εφαρμογής μπορούν να μειωθούν
- * Σε πλακάκια δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή νωπό σε νωπό

- Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στα Τεχνικά Φυλλάδια
- ** 120: Λείανση με μηχανή / 220: Λείανση με το χέρι



MICRODECK (ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ)

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ / ΠΛΑΚΑΚΙΑ*

1	Ενοποίηση αρμών με microbase 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
2	1η στρώση PRIMACEM PLUS με ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 30 λεπτά/μέγιστο 24 ώρες
3	1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 12 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
4	2η στρώση PRIMACEM PLUS 30 λεπτά/μέγιστο 24 ώρες
5	2η στρώση MICROBASE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
6	1η στρώση MICRODECK ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3-6 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
7	2η στρώση MICRODECK ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
8	1η στρώση PRESEALER 4 ώρες
9	2η στρώση PRESEALER 4 ώρες
10	1η στρώση TOPSEALER WT 12 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
11	2η στρώση TOPSEALER WT

ΕΔΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΤΕΙ ΝΩΠΟ ΣΕ ΝΩΠΟ

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ / ΜΩΣΑΪΚΟ Ή ΜΑΡΜΑΡΟ

1	1η στρώση PRIMACEM PLUS με ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 30 λεπτά
2	1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
3	2η στρώση MICROBASE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
4	1η στρώση MICRODECK ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3-6 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
5	2η στρώση MICRODECK ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
6	1η στρώση PRESEALER 4 ώρες
7	2η στρώση PRESEALER 4 ώρες
8	Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400 1η στρώση TOPSEALER WT 12 ώρες
9	Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400 2η στρώση TOPSEALER WT

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ Ή ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ

1	Συμπληρώστε τις ρωγμές με microbase 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
2	1η στρώση ACRICEM ως ΑΣΤΑΡΙ 30 λεπτά
3	1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 3 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
4	2η στρώση MICROBASE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
5	1η στρώση MICRODECK ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3-6 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
6	2η στρώση MICRODECK ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
7	1η στρώση PRESEALER 4 ώρες
8	2η στρώση PRESEALER 4 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
9	1η στρώση TOPSEALER WT 12 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
10	2η στρώση TOPSEALER WT

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΚΛΠ.

Αφήνετε να στεγνώσει 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ χωρίς να χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού και χωρίς να το καλύψετε

ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PRIMACEM ABS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,10 L/M²

MICROBASE
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 2,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 3,00 L ΠΗΤΙΝΗ

MICRODECK M
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 1,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 3,5 L ΠΗΤΙΝΗ

PRIMACEM PLUS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,09 L/M²

MICROFINO
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,50 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 4,50 L ΠΗΤΙΝΗ

MICROSTONE
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 2,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 2,70 L ΠΗΤΙΝΗ

ACRICEM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,10 L/M²

PRESEALER
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:
2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,12 L/M²

TOPSEALER WT
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,15 L/M²
ΜΙΞΗ: 5L (A)- 1 L (B)

IMPOXY

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,25 KG/M²
ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 3,35 KG/M²

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το Improxy ως αστάρι, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία αντικαθιστώντας την εφαρμογή του ασταριού με:

1η στρώση IMPOXY
24 ώρες
2η στρώση IMPOXY ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
3-4 ώρες

- Ακράια εκδοχή
- Μπορεί να χρειαστεί φυσικός ή/και μηχανικός εξαερισμός

- Αν παρακολουθήσετε το σεμινάριο, οι χρόνοι εφαρμογής μπορούν να μειωθούν
- * Σε πλακάκια δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή νωπό σε νωπό

- Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στα Τεχνικά Φυλλάδια



MICROSTONE (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΠΛΑΚΑΚΙΑ*

1	Ενοποίηση αρμών με microbase 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
2	1η στρώση PRIMACEM PLUS με ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 30 λεπτά/μέγιστο 24 ώρες
3	1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
4	2η στρώση PRIMACEM PLUS 30 λεπτά/μέγιστο 24 ώρες
5	1η στρώση MICROSTONE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3-6 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
6	2η στρώση MICROSTONE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
7	1η στρώση PRESEALER 4 ώρες
8	2η στρώση PRESEALER 4 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
9	1η στρώση TOPSEALER WT 12 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
10	2η στρώση TOPSEALER WT

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ

1	1η στρώση ACRICEM 30 λεπτά
2	1η στρώση MICROBASE ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
3	1η στρώση MICROSTONE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 3-6 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
4	2η στρώση MICROSTONE ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 24 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
5	1η στρώση PRESEALER 4 ώρες
6	2η στρώση PRESEALER 4 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
7	1η στρώση TOPSEALER WT 12 ώρες Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 400
8	2η στρώση TOPSEALER WT

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΚΛΠ.

Αφήστε να στεγνώσει 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ χωρίς να χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού και χωρίς να το καλύψετε

ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PRIMACEM ABS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,10 L/M²

MICROBASE
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 2,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 3,00 L ΡΗΤΙΝΗ

MICRODECK M
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 1,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. 3 - 3,5 L ΡΗΤΙΝΗ

PRIMACEM PLUS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,09 L/M²

MICROFINO
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,50 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 4,50 L ΡΗΤΙΝΗ

MICROSTONE
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 2,00 KG/M²
ΜΙΞΗ: 10 KG. - 2,70 L ΡΗΤΙΝΗ

ACRICEM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,10 L/M²

PRESEALER
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,12 L/M²

TOPSEALER WT
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,15 L/M²
ΜΙΞΗ: 5L (A)- 1 L (B)

IMPOXY

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,25 KG/M²
ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 3,35 KG/M²

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το Improxy ως αστάρι, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία, αντικαθιστώντας την εφαρμογή του ασταριού με:

1η στρώση IMPOXY
24 ώρες
2η στρώση IMPOXY ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
3-4 ώρες

• Ακραία εκδοχή

• Αν παρακολουθήσετε το σεμινάριο, οι χρόνοι εφαρμογής μπορούν να μειωθούν

• Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στα Τεχνικά Φυλλάδια

• Μπορεί να χρειαστεί φυσικός ή/και μηχανικός εξαρτισμός

* Σε πλακάκια δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή νωπό σε νωπό



AQUACIMENT (ΠΙΣΙΝΕΣ)

- 1 1η στρώση ACRICEM
30 λεπτά
- 2 1η στρώση AQUACIMENT XL ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 3 2η στρώση AQUACIMENT XL ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 40
- 4 1η στρώση AQUACIMENT M ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
- 5 2η στρώση AQUACIMENT M ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
24 ώρες
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 80
- 6 1η στρώση PRESEALER με ρολό
4 ώρες
- 7 2η στρώση PRESEALER με ρολό

Χρόνος στεγνώματος πριν γεμίσετε την πισίνα: 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ACRICEM

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,10 L/M²

PRESEALER

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 0,12 L/M²

AQUACIMENT XL

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 3,00 KG/M²

ΜΙΞΗ: 10 KG - 2,50 L ΡΗΤΙΝΗ

AQUACIMENT M

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ - 1,80 KG/M²

ΜΙΞΗ: 10 KG - 3,00 L ΡΗΤΙΝΗ

• Το Aquaciment δεν είναι ένα κονίαμα το οποίο είναι ανθεκτικό στο νερό

• Το Aquaciment δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε μωσαϊκό