



topciment.com

PASO A PASO MICROFINO

SÓLO PAREDES

Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la humedad/temperatura/etc.
Dejar secar 1 semana.
Dejar secar 2 semanas sin utilizar productos de limpieza ni cubrir.

NO ABSORBENTE / AZULEJOS*

01



Rejuntar con microbase
24 horas
Lija Grano 40

02



1ª mano
Primacem Plus + Malla
30 minutos / máximo 24 horas

03



1ª mano
Microbase (sin pigmento)
12 horas
Lija Grano 40

04



2ª mano
Primacem Plus
30 minutos

05



2ª mano
Microbase (con pigmento)
24 horas
Lija Grano 40

06



1ª mano
Microfino (con pigmento)
3 horas
Lija grano 120/220**

07



2ª mano
Microfino (con pigmento)
24 horas
Lija grano 120/220**

08



1ª mano
Presealer
4 horas

09



2ª mano
Presealer
12 horas
Lija Grano 400

10



1ª mano
Topsealer WT
24 horas
Lija Grano 400

11



2ª mano
Topsealer WT

***EN AZULEJOS NO SE PUEDE
TRABAJAR FRESCO SOBRE FRESCO**

ABSORBENTE / PLADUR



1ª mano
Primacem ABS
30 minutos



1ª mano
Microbase (sin pigmento) + Malla
3 horas
Lija Grano 40



2ª mano
Microbase (con pigmento)
3 horas
Lija Grano 40



1ª mano
Microfino (con pigmento)
3 horas
Lija grano 120/220**



2ª mano
Microfino (con pigmento)
24 horas
Lija grano 120/220**



1ª mano
Presealer
4 horas



2ª mano
Presealer
12 horas
Lija Grano 400



1ª mano
Topsealer WT
24 horas
Lija Grano 400



2ª mano
Topsealer WT

ABSORBENTE / CEMENTO



Rellenar las grietas con Microbase
24 horas
Lija Grano 40



1ª mano
Acricem
30 minutos



1ª mano
Microbase (sin pigmento) + Malla
3 horas
Lija Grano 40



2ª mano
Microbase (con pigmento)
3 horas
Lija Grano 40



1ª mano
Microfino (con pigmento)
3 horas
Lija grano 120/220**



2ª mano
Microfino (con pigmento)
24 horas
Lija grano 120/220**



1ª mano
Presealer
4 horas



2ª mano
Presealer
12 horas
Lija Grano 400



1ª mano
Topsealer WT
24 horas
Lija Grano 400



2ª mano
Topsealer WT

• Versión extrema: Si realiza el curso, los tiempos de secado pueden reducirse • Información detallada sobre los productos en las Fichas Técnicas • Se puede necesitar ventilación natural y/o mecánica.
** 120: Lijado con máquina / 220: Lijado a mano



topciment.com

PASO A PASO MICRODECK

SUELOS Y PAREDES

Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la humedad/temperatura/etc.
Dejar secar 1 semana.
Dejar secar 2 semanas sin utilizar productos de limpieza ni cubrir.

NO ABSORBENTE / AZULEJOS*

01		Rejuntar con microbase 24 horas Lija Grano 40
02		1ª mano Primacem Plus + Malla 30 minutos / máximo 24 horas
03		1ª mano Microbase (sin pigmento) 12 horas Lija Grano 40
04		2ª mano Primacem Plus 30 minutos / máximo 24 horas
05		2ª mano Microbase (con pigmento) 24 horas Lija Grano 40
06		1ª mano Microdeck (con pigmento) 3 horas Lija grano 80
07		2ª mano Microdeck (con pigmento) 24 horas Lija grano 80
08		1ª mano Presealer 4 horas
09		2ª mano Presealer 12 horas Lija Grano 400
10		1ª mano Topsealer WT 24 horas Lija Grano 400
11		2ª mano Topsealer WT

*EN AZULEJOS NO SE PUEDE
TRABAJAR FRESCO SOBRE FRESCO

ABSORBENTE / PLADUR

		1ª mano Primacem ABS 30 minutos
		1ª mano Microbase (sin pigmento) + Malla 3 horas Lija Grano 40
		2ª mano Microbase (con pigmento) 3 horas Lija Grano 40
		1ª mano Microdeck (con pigmento) 3-6 horas Lija grano 80
		2ª mano Microdeck (con pigmento) 24 horas Lija grano 80
		1ª mano Presealer 4 horas
		2ª mano Presealer 12 horas Lija Grano 400
		1ª mano Topsealer WT 24 horas Lija Grano 400
		2ª mano Topsealer WT

ABSORBENTE / CEMENTO O AUTONIVELANTE

		Rellenar las grietas con Microbase 24 horas Lija Grano 40
		1ª mano Acricem (como imprimación) 30 minutos
		1ª mano Microbase (sin pigmento) + Malla 3 horas Lija Grano 40
		2ª mano Microbase (con pigmento) 3 horas Lija grano 40
		1ª mano Microdeck (con pigmento) 3-6 horas Lija grano 80
		2ª mano Microdeck (con pigmento) 24 horas Lija grano 80
		1ª mano Presealer 4 horas
		2ª mano Presealer 12 horas Lija Grano 400
		1ª mano Topsealer WT 24 horas Lija Grano 400
		2ª mano Topsealer WT



topciment.com

PASO A PASO MICROSTONE EXTERIORES

Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la humedad/temperatura/etc.
Dejar secar 1 semana.
Dejar secar 2 semanas sin utilizar productos de limpieza ni cubrir.

	NO ABSORBENTE / AZULEJOS*	ABSORBENTE / CEMENTO
01	 Rejuntar con microbase 24 horas Lija Grano 40	 1ª mano Acricem 30 minutos
02	 1ª mano Primacem Plus + Malla 30 minutos / máximo 24 horas	 1ª mano Microbase (sin pigmento) + Malla 24 horas Lija Grano 40
03	 1ª mano Microbase (sin pigmento) 24 horas Lija Grano 40	 1ª mano Microstone (con pigmento) 3-6 horas Lija Grano 40
04	 2ª mano Primacem Plus 30 minutos / máximo 24 horas	 2ª mano Microstone (con pigmento) 24 horas Lija grano 40
05	 1ª mano Microstone (con pigmento) 3-6 horas Lija Grano 40	 1ª mano Presealer 4 horas
06	 2ª mano Microstone (con pigmento) 24 horas Lija grano 40	 2ª mano Presealer 12 horas Lija grano 400
07	 1ª mano Presealer 4 horas	 1ª mano Topsealer WT 24 horas Lija Grano 400
08	 2ª mano Presealer 12 horas Lija grano 400	 2ª mano Topsealer WT
09	 1ª mano Topsealer WT 24 horas Lija Grano 400	
10	 1ª mano Topsealer WT	

***EN AZULEJOS NO SE PUEDE
TRABAJAR FRESCO SOBRE FRESCO**



topciment.com

PASO A PASO AQUACIMENT

PISCINAS

01



1ª mano
Acricem
30 minutos

02



1ª mano
Aquaciment XL (sin pigmento)
24 horas
Lijar GRANO 40

03



2ª mano
Aquaciment XL (con pigmento)
24 horas
Lija Grano 40

04



1ª mano
Aquaciment M (con pigmento)
24 horas
Lija Grano 80

05



2ª mano
Aquaciment M (con pigmento)
24 horas
Lija Grano 80

06



1ª mano
Presealer (con rodillo)
4 horas

07



2ª mano
Presealer (con rodillo)

**TIEMPO DE SECADO ANTES DE LLENAR
LA PISCINA: 5 DÍAS.**



topciment.com

MEZCLAS Y RENDIMIENTOS

PRODUCTO	RENDIMIENTO	MEZCLA
Primacem ABS	0,10 L/m ²	---
Primacem Plus	0,09 L/m ²	---
Acricem	0,10 L/m ²	---
Microbase	2 manos - 2,00 Kg/m ²	10Kg - 2,80-3L Resina
MicrobaseXL	2 manos - 2,80 Kg/m ²	10Kg - 2,80L Resina
MicrobaseXXL	2 manos - 3,40 Kg/m ²	10Kg - 2,50L Resina
Microfino	2 manos - 0,50 Kg/m ²	10Kg - 4,50L Resina
Microdeck	2 manos - 1 Kg/m ²	10Kg - 3,00-3,50L Resina
Microstone	2 manos - 2 Kg/m ²	10Kg - 2,70L Resina
Presealer	2 manos - 0,12 L/m ²	---
Topsealer WT	2 manos - 0,15 L/m ²	5L (A) - 1L (B)
Aquaciment M	2 manos - 1,80 Kg/m ²	10 Kg - 3,00 L Resina
Aquaciment XL	2 manos - 3 Kg/m ²	10 Kg - 2,5L Resina
Impoxy*	Barrera de vapor superficies no porosas: 2 manos - 0,6 Kg/m ² Barrera de vapor superficies muy porosas: 2 manos - 2 Kg/m ² Barrera de humedad por capilaridad: 2 manos - 3,35 Kg/m ²	1L (A) - 0,6L (B)

*En caso de utilizar Impoxy como imprimación, seguir el proceso normal sustituyendo la aplicación de la imprimación por :
1ª **mano Impoxy:** 24 horas
2ª **mano Impoxy con malla:** 3-4 horas