

Свойства

- Хорошая устойчивость к щелочи.
- Высокая стабильность цвета.
- Можно использовать во влажных зонах.

Расход

В зависимости от цвета необходимой дозы.

Технические данные

Базовый цвет	белый	черный	желтый
Плотность g/mL	2,10	1,56	1,62
Клейкость s (Ford Cup 4)	16,53	11,69	12,91

Базовый цвет	зеленый	оранжево-красный	голубой
Плотность g/mL	1,91	1,17	1,07
Клейкость s (Ford Cup 4)	28,78	11,22	15,53

Нанесение

Продукт уже готов к использованию, его не следует смешивать или разбавлять другими жидкостями. Тщательно встряхнуть перед использованием. Используется для получения дозы для пигментации микроцемента в зависимости от дозировки, указанной в таблице цветов.

Специальные меры предосторожности

Чтобы продукт не высох и не загустел, мы настоятельно рекомендуем хорошо закрывать крышку после каждого использования. Данный продукт не является токсичным, опасным или воспламеняющимся при нормальных условиях эксплуатации.

По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется.

Тип упаковки

Транспортируется в упаковке 0,5 л

Очистка инструментов

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Условия хранения

Агсосет Железная Краска следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.





Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2018