



topciment.com

# SCHRITT FÜR SCHRITT MICROFINO

NUR WAND

Trockenzeiten können variieren abhängig von  
luftfeuchtigkeit/temperatur/etc.  
1 woche trocken lassen.  
2 wochen keine reinigungs agenten verwenden oder  
abdecken.

NICHT ABSORBIEREND / FLISEN MIT FUGEN*		ABSORBIEREND / GIPS	ABSORBIEREND / ZEMENT-MÖRTEL
01	Fugen ausfüllen mit microbase 24 stunden Schleifen Korn 40	1e schicht Primacem ABS 30 minuten	Füllen Sie die Risse mit microbase 24 stunden Schleifen Korn 40
02	1e schicht Primacem Plus + Gewebe 30 minuten / max. 24 stunden	1e schicht Microbase (ohne pigment) + Gewebe 3 stunden Schleifen Korn 40	1e schicht Acricem 30 minuten
03	1e schicht Microbase (ohne pigment) 12 stunden Schleifen Korn 40	2e schicht Microbase (mit pigment) 3 stunden Schleifen Korn 40	1e schicht Microbase (ohne pigment) + Gewebe 3 stunden Schleifen Korn 40
04	2e schicht Primacem Plus 30 minuten	1e schicht Microfino (mit pigment) 3 stunden Schleifen Korn 120/220**	2e schicht Microbase (mit pigment) 3 stunden Schleifen Korn 40
05	2e schicht Microbase (mit pigment) 24 stunden Schleifen Korn 40	2e schicht Microfino (mit pigment) 24 stunden Schleifen Korn 120/220**	1e schicht Microfino (mit pigment) 3 stunden Schleifen Korn 120/220**
06	1e schicht Microfino (mit pigment) 3 stunden Schleifen Korn 120/220**	1e schicht Presealer 4 stunden	2e schicht Microfino (mit pigment) 24 stunden Schleifen Korn 120/220**
07	2e schicht Microfino (mit pigment) 24 stunden Schleifen Korn 120/220**	2e schicht Presealer 12 stunden Schleifen Korn 400	1e schicht Presealer 4 stunden
08	1e schicht Presealer 4 stunden	1e schicht Topsealer WT 24 stunden Schleifen Korn 400	2e schicht Presealer 12 stunden Schleifen Korn 400
09	2e schicht Presealer 12 stunden Schleifen Korn 400	2e schicht Topsealer WT	1e schicht Topsealer WT 24 stunden Schleifen Korn 400
10	1e schicht Topsealer WT 24 stunden Schleifen Korn 400		2e schicht Topsealer WT
11	2e schicht Topsealer WT		

\*UBER FLISEN KANN MAN NICHT  
NASS AUF NASS ARBEITEN



# SCHRITT FÜR SCHRITT MICRODECK

BODEN UND WAND

Trockenzeiten können variieren abhängig von  
Luftfeuchtigkeit/temperatur/etc.  
1 Woche trocken lassen.  
2 Wochen keine Reinigungsagenten verwenden oder  
abdecken.

	NICHT ABSORBIEREND / FLIESEN MIT FUGEN*	ABSORBIEREND / GIPS	ABSORBIEREND / BETON ODER SELBSTNIVELLIEREND
01	 <b>Fugen ausfüllen mit microbase</b> 24 Stunden Schleifen Korn 40	 <b>1e schicht Primacem ABS</b> 30 Minuten	 <b>Füllen Sie die Risse mit microbase</b> 24 Stunden Schleifen Korn 40
02	 <b>1e schicht Primacem Plus + Gewebe</b> 30 Minuten / max. 24 Stunden	 <b>1e schicht Microbase (ohne pigment) + Gewebe</b> 3 Stunden Schleifen Korn 40	 <b>1e schicht Acricem (als Grundierung)</b> 30 Minuten
03	 <b>1e schicht Microbase (ohne pigment)</b> 12 Stunden Schleifen Korn 40	 <b>2e schicht Microbase (mit pigment)</b> 3 Stunden Schleifen Korn 40	 <b>1e schicht Microbase (ohne pigment) + Gewebe</b> 3 Stunden Schleifen Korn 40
04	 <b>2e schicht Primacem Plus</b> 30 Minuten / max. 24 Stunden	 <b>1e schicht Microdeck (mit pigment)</b> 3-6 Stunden Schleifen Korn 80	 <b>2e schicht Microbase (mit pigment)</b> 3 Stunden Schleifen Korn 40
05	 <b>2e schicht Microbase (mit pigment)</b> 24 Stunden Schleifen Korn 40	 <b>2e schicht Microdeck (mit pigment)</b> 24 Stunden Schleifen Korn 80	 <b>1e schicht Microdeck (mit pigment)</b> 3-6 Stunden Schleifen Korn 80
06	 <b>1e schicht Microdeck (mit pigment)</b> 3 Stunden Schleifen Korn 80	 <b>1e schicht Presealer</b> 4 Stunden	 <b>2e schicht Microdeck (mit pigment)</b> 24 Stunden Schleifen Korn 80
07	 <b>2e schicht Microdeck (mit pigment)</b> 24 Stunden Schleifen Korn 80	 <b>2e schicht Presealer</b> 12 Stunden Schleifen Korn 400	 <b>1e schicht Presealer</b> 4 Stunden
08	 <b>1e schicht Presealer</b> 4 Stunden	 <b>1e schicht Topsealer WT</b> 24 Stunden Schleifen Korn 400	 <b>2e schicht Presealer</b> 12 Stunden Schleifen Korn 400
09	 <b>2e schicht Presealer</b> 12 Stunden Schleifen Korn 400	 <b>2e schicht Topsealer WT</b>	 <b>1e schicht Topsealer WT</b> 24 Stunden Schleifen Korn 400
10	 <b>1e schicht Topsealer WT</b> 24 Stunden Schleifen Korn 400		 <b>2e schicht Topsealer WT</b>
11	 <b>2e schicht Topsealer WT</b>		



















\*ÜBER FLIESEN KANN MAN NICHT  
NASS AUF NASS ARBEITEN



topciment.com

# SCHRITT FÜR SCHRITT MICROSTONE AUSSENBEREICH

Trockenzeiten können variieren abhängig von  
luftfeuchtigkeit/temperatur/etc.  
1 woche trocken lassen.  
2 wochen keine reinigungs agenten verwenden oder  
abdecken.

01 NICHT ABSORBIEREND / FLIESEN*	ABSORBIEREND / ZEMENT-MÖRTEL
 <b>Fugen ausfüllen mit microbase</b> 24 stunden Schleifen Korn 40	 1e schicht <b>Acricem</b> 30 minuten
 1e schicht <b>Primacem Plus + Gewebe</b> 30 minuten / max. 24 stunden	 1e schicht <b>Microbase (ohne pigment) + Gewebe</b> 24 stunden Schleifen Korn 40
 1e schicht <b>Microbase (ohne pigment)</b> 24 stunden Schleifen Korn 40	 1e schicht <b>Microstone (mit pigment)</b> 3-6 stunden Schleifen Korn 40
 2e schicht <b>Primacem Plus</b> 30 minuten/ max. 24 stunden	 2e schicht <b>Microstone (mit pigment)</b> 24 stunden Schleifen Korn 40
 1e schicht <b>Microstone (mit pigment)</b> 3-6 stunden Schleifen Korn 40	 1e schicht <b>Presealer</b> 4 stunden
 2e schicht <b>Microstone (mit pigmento)</b> 24 stunden Lija grano 40	 2e schicht <b>Presealer</b> 12 stunden Schleifen Korn 400
 1e schicht <b>Presealer</b> 4 stunden	 1e schicht <b>Topsealer WT</b> 24 stunden Schleifen Korn 400
 2e schicht <b>Presealer</b> 12 stunden Schleifen Korn 400	 2e schicht <b>Topsealer WT</b>
 1e schicht <b>Topsealer WT</b> 24 stunden Schleifen Korn 400	
 1e schicht <b>Topsealer WT</b>	

**\*UBER FLIESEN KANN MAN NICHT  
NASS AUF NASS ARBEITEN**



topciment.com

# SCHRITT FÜR SCHRITT

## AQUACIMENT

POOLS

01



1e schicht  
**Acricem**  
30 minuten

02



1e schicht  
**Aquaciment XL (ohne pigment)**  
24 stunden  
Schleifen Korn 40

03



2e schicht  
**Aquaciment XL (mit pigment)**  
24 stunden  
Schleifen Korn 40

04



1e schicht  
**Aquaciment M (mit pigment)**  
24 stunden  
Schleifen Korn 80

05



2e schicht  
**Aquaciment M (mit pigment)**  
24 stunden  
Schleifen Korn 80

06



1e schicht  
**Presealer (mit roller)**  
4 stunden

07



2e schicht  
**Presealer (mit roller)**

**TROCKNUNGSZEIT VOR DEM BEFÜLLEN  
DEL POOLS: 5 TAGE.**



## MISCHUNG UND LEISTUNG

PRODUCKT	LEISTUNG	MISCHUNG
Primacem ABS	0,10 L/m <sup>2</sup>	---
Primacem Plus	0,09 L/m <sup>2</sup>	---
Acricem	0,10 L/m <sup>2</sup>	---
Microbase	2 schichten - 2,00 Kg/m <sup>2</sup>	10Kg - 2,80-3L Hars
MicrobaseXL	2 schichten - 2,80 Kg/m <sup>2</sup>	10Kg - 2,80L Hars
MicrobaseXXL	2 schichten - 3,40 Kg/m <sup>2</sup>	10Kg - 2,50L Hars
Microfino	2 schichten - 0,50 Kg/m <sup>2</sup>	10Kg - 4,50L Hars
Microdeck	2 schichten - 1 Kg/m <sup>2</sup>	10Kg - 3,00-3,50L Hars
Microstone	2 schichten - 2 Kg/m <sup>2</sup>	10Kg - 2,70L Hars
Presealer	2 schichten - 0,12 L/m <sup>2</sup>	---
Topsealer WT	2 schichten - 0,15 L/m <sup>2</sup>	5L (A) - 1L (B)
Aquaciment M	2 schichten - 1,80 Kg/m <sup>2</sup>	10 Kg - 3,00 L Hars
Aquaciment XL	2 schichten - 3 Kg/m <sup>2</sup>	10 Kg - 2,5L Hars

### Impoxy\*

Dampfsperre auf nichtporösen oberflächen: 2 schichten - 0,6 Kg/m<sup>2</sup> 1L (A) - 0,6L (B)  
Dampfsperre auf sehr porösen oberflächen: 2 schichten - 2 Kg/m<sup>2</sup>  
Kapillare feuchtigkeitsbarriere: 2 schichten - 3,35 Kg/m<sup>2</sup>

\*Im falle der verwendung von Impoxy als grundierung befolgen sie den normalen prozess, indem sie die anwendung der grundierung durch :  
**1<sup>a</sup>schicht Impoxy:** 24 stunden  
**2<sup>a</sup>schicht Impoxy mit gewebe :** 3-4 stunden