





20kg

STTANDARD AQUACIMENT

泳池系统微水泥

Sttandard Aquaciment微水泥是为泳池系统特别配制的。该系统包括以下产品:

- Sttandard Aquaciment XL: 制备层微水泥 (A组分)
- Sttandard Aquaciment M:成品层微水泥 (A组分)
- Sttandard Acricem: 底漆及B组分
- Presealer: 密封漆

Sttandard Aquaciment为非防水砂浆。

Sttandard Aquaciment XL 应施用于喷浆混凝土基面上。基层应保持干净,牢固及平整。

特性

- 整体无缝涂料
- 卓越的可操作性
- 对基层面的高附着力。
- 快速灵活施用

施用方法

一. 砂浆的准备:

- 1. 倒入一些Sttandard Acricem树脂 (B组分)至容器中,然后加入与微水泥相对应的全部颜料量,并混合均匀。 2. 使用低转速搅拌器混合产品时,慢慢将Sttandard Aquaciment XL或Sttandard
- 2. 使用低转速搅拌器混合产品时,慢慢将Sttandard Aquaciment XL或Sttandard Aquaciment M (B组分)倒入树脂中。
- 3. 至少搅拌4分钟,直至获得均一无结块混合物。

二. 混合:

将粉末状的A组分微水泥Sttandard Aquaciment (Sttandard Aquaciment XL用于准备基层, Sttandard Aquaciment M用于成品层面)与液体B组分Sttandard Acricem树脂相混合:

- 10 kg 的Sttandard Aquaciment XL 2.50升的Sttandard Acricem树脂
- 10kg的Sttandard Aquaciment M 3.00升的Sttandard Acricem树脂

气候条件会影响混合配比。

三. 消耗量:

如基层面平整良好,用量如下:

Sttandard Aquaciment XL (2道) 3,00 kg/m² Sttandard Aquaciment M (2道) 1,80 kg/m²

基层表面的条件会影响产品的实际用量。

技术参数

类型	双组分微水泥
外形	白色粉末
骨料的最大体积	0,9 mm
抗压力(EN 13892-2):	28 天: ≥ 30 N/mm²
抗折力(EN 13892-2):	28 天: ≥ 9 N/mm²
附着力(EN 13892-8):	28 天: ≥ 1,5 N/mm²
防滑等级 (EN-ENV-12633):	根据面涂效果的不同,为等级2或等级3

施用



- 2. 涂第一道Sttandard Aquaciment XL (不加色浆),干燥24小时。干燥时间取决于实际施用时的气候条件。.
- 3. 涂第二道Sttandard Aquaciment XL (带色浆) , 干燥24小时。
- 4. 涂第二道Sttandard Aquaciment M (带色浆) ,干燥24小时。
- 5. 使用滚涂的方式上两道Presealer, 完全覆盖施用面,并干燥5天。
- 6. 在泳池放满水。

在施用步骤第5及第6步,应尽量避免泳池进水。泳池的开阀处应保证紧闭,如预测未来将下雨,应终止涂装作业。

如果想要成品面更加平滑,可在每个施用层达到其硬度后,用40或80目砂纸进行 表面磨光处理。

整个泳池系统的厚度建议在3-5毫米。

特殊预防措施

该产品含水泥成分。

- 避免接触眼睛和皮肤,避免吸入粉末。
- 使用塑胶手套和护目镜
- 使用产品时需保持温度在10°C到30°C之间。 温度过低过高都会影响产品的保质期及干燥时间。 空瓶需按现行法律处理。 需将产品放置在儿童接触不到的地方。

建议每1到2年重新再上一道Presealer,并用砂纸对表面进行打磨。

不能直接将水质养护产品直倒入泳池蓄水池内,否则将在微水泥泳池表面产生 白色污渍及褪色情况。液体或颗粒物产品应事先与水溶解,通过泳池分离器 skimmer再进入蓄水池内。水的PH值应保持7.2及7.6之间。

包装形式

工具的清洁

包装形式为瓶装20kg。

涂装工具需要在施用后,立即用水清洗。材料一旦硬化,只能使用机械工具进行 清洗。

产品有效试用期

在20℃左右,产品的活化期为1小时。 建议根据涂装人员的实际经验进行产品的 搅拌混合。

保存条件

Topciment微水泥需要密封储存在原包装内,存储温度不应超过30℃。Sttandard Acricem树脂的储存温度为 10℃ 到 30℃之间。如储存恰当,自生产日期起,使用期限为1年



产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业人员保管。

更新版本: 2019年11月