

Omschrijving

- · Hoge alkali weerstand.
- Hoge stabiliteit van kleur en geschikt voor buitentoepassingen.
- Op waterbasis, niet vlambaar.

Rendement

Dosering afhankelijk van de kleur.

Technische data

BASIS	Wit	Zwart	Geel
Dichtheid g/mL	2,10	1,56	1,62
Viscositeit s (copa Ford 4)	16,53	11,69	12,91

BASIS	Groen	Oranje-rood	Blauw
Dichtheid g/mL	1,91	1,17	1,07
Viscositeit s (copa Ford 4)	28,78	11,22	15,53

Toepassing

Het product in gebruik mag niet met andere vloeistoffen gemengd of verdund worden. Flink schudden voor gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Om te voorkomen dat het produkt te droog of te dik wordt sluit men de dop na ieder gebruik. Dit produkt is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale gebruiksomstandigheden. Dit produkt bevat geen schadelijke stoffen die volgens de huidige wetgeving speciale labeling vereist.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 0,5 l.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Arcocem Pintura de Hierro moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden tussen 10°C en 30°C, in een droge omgeving en goed geventileerd, ver van warmte bronnen en direkt zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard





Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2018